

# LUXORAL Haftemaille Satin

## Couche de finition

satiné

Fiche Technique No. 214.7

mai 2009-V4

**1. DESCRIPTION** Couche de finition séchant très vite à base des résines alkydes modifiés urethane pour l'application à l'intérieur et extérieur (sur fond approprié aux conditions extérieurs) avec une bonne durabilité. Très bonnes caractéristiques d'application: accrochage, tendue, adhérence et aspect supérieur.

**1.1 Domaine d'emploi** Pour systèmes neufs et rénovation; sur bois, métal, plastique.

**1.2 Assortiment**

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>LUXORAL Haftemaille Satin blanc</b> | 214.7.1.8901         |
| blanc S NCS-0500N                      | 214.7.1.6401         |
| blanc RAL 9010                         | 214.7.1.8106         |
| <b>Diluant</b> (pinceau, rouleau)      | 990.0.0.0610         |
| ou (pulvérisation, diluant léger)      | 990.0.0.0350         |
| ou (pulvérisation, diluant moyen)      | 990.0.0.0424         |
| ou (pulvérisation, diluant moyen)      | 990.0.0.0214         |
| ou (au pinceau)                        | Sangajol 5038        |
| ou (pulvérisation)                     | KH diluant 9510/9515 |

**1.3 Conditionnement** Bidons perdus de 5 et de 1 kg.

## 2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

|  |                           |
|--|---------------------------|
| Viscosité à la livraison (23°) BF 6/100  | 2.5 - 3.5 Pa.s            |
| Température minimale de mise en œuvre/séchage  | + 5°C                     |
| Humidité de l'air pour la mise en œuvre/séchage  | 75 % h.r.                 |
| Extrait sec (% en poids)   | 69.9 %                    |
| Densité (à 20°C)   | 1.28 kg/l                 |
| Consommation (sans perte à la pulvérisation), pour une épaisseur de film sec de 40 µm: | env. 120 g/m <sup>2</sup> |
| Temps de séchage pour un film sec 40 µm (20°C)   |                           |
| - hors-poussière après   | 30 - 60 minutes           |
| - sec au toucher après   | 5 heures                  |
| - recouvrable après  | 5 heures                  |
| Stabilité au stockage (20°C) en bidon fermé  | 12 mois                   |
| Point d'éclair   | > 21°C                    |

**3. MISE EN OEUVRE** Au pinceau, rouleau, par pulvérisation, LUXORAL Haftemaille est livré prêt à l'emploi au pinceau, rouleau.

Walter Mäder AG  
Bereich Lacke  
Industriestrasse 1  
CH-8956 Killwangen

Walter Mäder Aqualack GmbH  
Gewerbepark 40  
D-59069 Hamm

 **Mäder Lacke**  
Mäder

Tel +41 56 417 81 11  
Fax +41 56 401 64 65  
mail@maederlacke.ch  
www.maederlacke.ch

Tel +49 (0)2385 93 56 0  
Fax +49 (0)2385 93 56 49  
info@maeder-aqualack.de  
www.maeder-aqualack.de

Unternehmen zertifiziert nach  
DIN EN ISO 9001 : 2008  
DIN EN ISO 14001 : 2005

# LUXORAL Haftemaille Satin

## Couche de finition

Fiche Technique No. 214.7

mai 2009-V4

- 3.1 Précautions** Pour toutes informations complémentaires, se reporter à fiche de données de sécurité.
- 3.2 Nettoyage de l'outillage** Immédiatement après achèvement des travaux de peinture, nettoyer à l'aide d'un diluant ou du nettoyeur n° art. **990.0.0.0075**.
- 4. Systèmes de revêtement** Les indications ci-après sont des directives et des exemples d'application, qu'il conviendra d'adapter à chaque situation particulière.
- 4.1 Subjectiles**
- acier avec primaire
  - alliages légers avec UNI Primer DS
  - bois avec primaire (prélaqué avec LUXORAL Haftexpress)
  - plastique avec primaire
- 4.2 Traitement préalable** Comme lors de tous les travaux de peinture, les subjectiles doivent être débarrassés des impuretés, produits de corrosion, traces d'humidité, résidus d'agents de démoulage, huiles, graisses et dérivés.
- 4.3 Couches de fond**
- **LUXORAL** Haftexpress mat
  - **FERROTECT** Primer
  - **ETOKAT** Aktiv Primer
  - **MÄDER UNI** Primer DS
  - **ETOKAT** Fond
- Avis de sécurité** "Les produits désignés ci-dessus ne doivent être utilisés que dans le cadre industriel. Les utilisateurs doivent être impérativement avertis des conditions de mise en oeuvre et des moyens de protection individuelle à respecter.  
Lors du stockage et de l'utilisation, il est impératif de suivre la législation en vigueur, ainsi que les instructions présentes sur l'emballage et la fiche de données de sécurité."

Les données mentionnées s'entendent à titre indicatif et sont conformes aux connaissances techniques actuelles. Il faut donc prendre en considération la date de l'édition et, au besoin, demander des fiches techniques plus récentes. Les indications et directives se rapportent à des conditions habituelles et normales. On peut seulement déterminer par un examen spécifique si elles s'adaptent à un cas particulier.

X:\GROUP\SIC-WM\HOME\DOK\TEMPLAT\WP51\MBLF\Word\TMBL\Französisch\215.6 LUXORAL Haftemaille Satin f.doc / le 29 mai 2009 / SCH  
Print Date: 09.06.09 13:18