



## MICROPRIMER

Fond rugueux pigmenté isolant acrylique à l'eau, formulé avec de spéciaux copolymères acryliques insaponifiables.



### Fiche technique

Révision 1 du 06/02/2017

#### Destination

Fond rugueux pour extérieur - intérieur. Recommandé sur des enduits anciens et nouveaux, béton armé, plaques en plâtre, anciennes peintures bien que adhérentes au support. En plus, Microprimer est particulièrement recommandé pour les applications des prestigieuses lignes de décoratifs.

#### Propriété

Haut pouvoir de consolidation  
Adéquat comme fond pour extérieur  
Recommandé comme base pour cycles décoratifs  
Insaponifiable

#### COV (Directive 2004/42/CE) ( g/l )

Primaires fixateurs. Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/I):220 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l

#### Conditions de surface et température recommandées

Enlever chaque trace de peinture pas parfaitement adhérent et des éventuelles efflorescences, en présence de moisissures on devrait effectuer un traitement avec des produits spécifiques. Nettoyer soigneusement de poussière et saleté. Nivelier les imperfections avec des produits spécifiques, S'assurer que le mur soit parfaitement sec. Vérifier la conformité des surfaces au degré d'humidité avec essai d'allumette ou hygromètre. Appliquer une couche de fixatif base solvant comme FIXODIL si la couche en dessous conduit au farinage. Après 24 heures appliquer au moins 1 couche de MICROPRIMER dilué à 40-80% avec de l'eau selon l'absorption du support. Effectuer préalablement un essai pour s'assurer que la surface n'ait aucun reflet brillant après le traitement. En ce cas augmenter la dilution.

#### Recommandations

Bien mélanger le produit avant toute utilisation

Les applications ne se doivent pas effectuer sur des murs directement exposés au soleil ou en conditions de température ambiante inférieures à +5°C.

En cas de doutes, en présence de anciennes peintures de farinage o peu cohésives, évaluer la dilution du fond. Appliquer le fixateur sur une petite partie de surface et après au moins 12 heures faire le test de adhésion.

Réguler la dilution en fonction de l'absorption et de la porosité des surfaces.



## MICROPRIMER

Fond rugueux pigmenté isolant acrylique à l'eau, formulé avec de spéciaux copolymères acryliques insaponifiables.



### Cycle d'application

### Fond rugueux pour extérieur

#### Murs intérieurs jamais peints avec peintures au trempé

En cas d'enduits civils nouveaux laisser mûrir pour au moins 28 jours (T=20°C et H.R. <75%) avant d'effectuer toute type d'opération. Brossage soigneux. Enlever parties mal ancrés, poussière et saleté. Nivelier les imperfections avec STUCOL. 8 heures après le dernier rasage poncer les rebouchages et les nettoyer soigneusement. S'assurer que le mur soit parfaitement sec. Vérifier la conformité des surfaces au degré d'humidité avec essai d'allumette ou avec hygromètre. En cas de supports à fort farinage utiliser fixatif base solvant comme FIXODIL, autrement appliquer directement au moins une couche de MICROPRIMER dilué à 40-80% avec de l'eau selon l'absorption du support. Effectuer préalablement un essai pour s'assurer que la surfaces n'ait aucun reflet brillant après le traitement, Dans ce cas augmenter la dilution. Pour optimiser la couverture comme fond pour des effets décoratifs ajouter 5% de pâte blanche MW83.

#### Murs intérieurs déjà peints avec peintures

Nettoyer soigneusement la surface de poussière ou saleté. En présence de moisissures ou champignons désinfecter les surfaces avec SESTRICID. Nivelier les imperfections avec STUCOL. 8 heures après le dernier rasage poncer les rebouchages et les nettoyer soigneusement. Isoler la surface avec fixatif base solvant comme fixodil. Après 24 heures appliquer au moins 1 couche de MICROPRIMER dilué à 40-80% avec de l'eau selon l'absorption du support. Effectuer préalablement un essai pour s'assurer que la surface n'ait aucun reflet brillant après le traitement. Dans ce cas augmenter la dilution. Pour optimiser la couverture comme fond pour des effets décoratifs ajouter 5% de pâte blanche MW83.



## MICROPRIMER

Fond rugueux pigmenté isolant acrylique à l'eau, formulé avec de spéciaux copolymères acryliques insaponifiables.



### Cycle d'application

#### **Fond pour effets décoratifs**

##### **Murs intérieurs déjà peint avec hydro-peintures lavables**

Nettoyer soigneusement la surface de poussière ou saleté. Nivelier les imperfections avec STUCOL. 8 heures après le dernier rasage poncer les rebouchages et les nettoyer soigneusement.

Appliquer directement au moins 1 couche de MICROPRIMER dilué à 40-80% avec eau selon l'absorption du support. Effectuer préalablement un essai pour s'assurer que la surface n'ait aucun reflet brillant après le traitement. Dans ce cas augmenter la dilution. Pour optimiser la couverture comme fond pour des effets décoratifs ajouter 5% de pâte blanche MW83.

##### **Murs extérieurs jamais peints**

En cas de murs nouveaux faire mûrir pour au moins 28 jours (T=20°C et H.R. <75%) avant d'effectuer tout type d'opération. Brossage soigneux, enlevant chaque trace de poussière ou de saleté comme des morceaux d'enduits non parfaitement adhérents. En présence de moisissures ou champignons désinfecter les surfaces avec SESTRICID. Nivelier les imperfections avec des produits spécifiques. S'assurer que le mur soit parfaitement sec. Vérifier la conformité des surfaces au degré d'humidité avec essai d'allumette ou hygromètre. Appliquer une couche de fixatif à solvant comme FIXODIL si le support conduit à du farinage. Après 24 heures appliquer au moins 1 couche de MICROPRIMER dilué à 40-80% avec de l'eau selon l'absorption du support. Effectuer préalablement un essai pour s'assurer que la surface n'ait aucun reflet brillant après le traitement, En ce cas augmenter la dilution.

##### **Murs extérieurs déjà peints**

Enlever chaque trace de peinture pas parfaitement adhérent et des éventuelles efflorescences, en présence de moisissures on devrait effectuer un traitement avec des produits spécifiques. Nettoyer soigneusement de poussière et saleté. Nivelier les imperfections avec des produits spécifiques, S'assurer que le mur soit parfaitement sec. Vérifier la conformité des surfaces au degré d'humidité avec essai d'allumette ou hygromètre. Appliquer une couche de fixatif base solvant comme FIXODIL si la couche en dessous conduit au farinage. Après 24 heures appliquer au moins 1 couche de MICROPRIMER dilué à 40-80% avec de l'eau selon l'absorption du support. Effectuer préalablement un essai pour s'assurer que la surface n'ait aucun reflet brillant après le traitement. En ce cas augmenter la dilution.



## MICROPRIMER

Fond rugueux pigmenté isolant acrylique à l'eau, formulé avec de spéciaux copolymères acryliques insaponifiables.



### Fiche technique

Révision 1 du 06/02/2017

### Caractéristiques et informations techniques

Données détectables à T=20°C et 60% humidité relative

### Aspect en boîte Résine Couleur

Liquide  
Acrylique  
Blanc  
Blanc apt à être teint avec système tintométrique MW2

### Utilisation



Pistolet



Pinceau



Rouleau



### Diluant

Eau

### Nettoyage des outils

Eau

### Modalité d'application

PINCEAU			
Diluant (% Volume)	Eau		40 - 80

### Données...

Polymérisation complète-jours	7 - 10	
Intervalle de recouvrement ( h )	6	
Température minimale de filmation ( °C )	5	
Densité de masse ( kg/l )	1,39	
Contenu solide en Vol. ( % )	27	
Viscosité brookfield (cP)	-	
Brillance ( % )	-	Mat
Sec au toucher ( h )	-	
Sec en profondeur ( jours )	6	
Epaisseur du film sec (dft) recommandé ( µm )	-	
Rendement théorique ( mq <sup>2</sup> /lt )	10 - 15	

### Notes

Les données font référence au produit mélangé à 20°C.



## MICROPRIMER

Fond rugueux pigmenté isolant acrylique à l'eau, formulé avec de spéciaux copolymères acryliques insaponifiables.



### Fiche technique

Révision 1 du 06/02/2017

#### Stockage (lieu frais et sec)

12 mois en confection hermétiquement fermée, loin du froid et de sources de chaleur

#### Temp. au stockage (°C)

+5 ÷ +30

#### Taille d'unité

1 - 5 lt

#### Indications de sécurité

Les produits devront être traités soigneusement et on devra éviter le contact avec la peau. Les applicateurs devront suivre les lois actuellement en vigueur. Opérations comme ponçage, sablage, élimination avec flamme, etc. des anciennes couches de peinture peuvent porter à des poudres et/ou fumées dangereuses. Travailler dans des environnements bien ventilés et porter nécessairement les moyens de protection individuelle.

En Italie les Décrets 303 et 547 concernent les normes à respecter pendant les opérations d'application. Pour ultérieures informations sur les correctes élimination, stockage et manipulation du produit, proère de consulter la relative fiche technique.

Les données dans cette fiche technique ont le seul but informatif et sont produit par des épreuves de laboratoire et des expériences pratiques. De toute façon, l'entreprise n'a aucune responsabilité lorsque l'utilisation du produit n'est pas sous son direct contrôle.

Le Centre Assistenza Sestriere Vernici Srl est à disposition pour donner toutes les informations nécessaires à une correcte utilisation du produit...

Attention: le produit, envers quelques sujets particulièrement sensibles aux isothiazolinones, une légère action irritante, pourtat on recommande d'effectuer l'application avec des guants et des lunettes de protection , se lavant soigneusement les parties qui pourrait par hasard entrer en contact avec la peau.