

GHIBLY SAND

Revêtement décoratif à finition perlée et avec un aspect métallique



Fiche technique

Révision 0 du 21/03/2017

Destination

Pour intérieur. Recommandé pour des environnements qui demandent des décorations raffinées et prestigieuses.

Propriété

Excellente adhésion
Excellente couverture
Facile à appliquer
COV très faible
Bonne lavabilité
Effets de couleurs extraordinaires

COV (Directive 2004/42/CE) (g/l)

Peintures effets décoratives. Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/I): 220 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 5 g/l

Conditions de surface et température recommandées

Eviter applications à température ambiante inférieures à +10°C ou supérieures à +35°C et humidité relative supérieure à 80%.
Vérifier l'aptitude des surfaces par rapport au niveau d'humidité avec hygromètre .
Température du support: min. +10°C - max. +35°C. Eviter l'application sur surfaces qui causent un fort farinage si pas précédemment traitées avec des fixateurs modèle FIXODIL pour extérieur ou Acrilan 3470 pour intérieur.
ATTENTION: aérer l'ambiance pour éviter accumulation d'humidité
ATTENTION: la lavabilité maximale s'obtient après 7 -10 jours après l'application
Eliminer complètement la présence de peintures à solvant préexistantes.
Eliminer, à travers ponçage ou brossage, les éventuelles efflorescences. En présence de moisissures traiter les surface avec détergents et assainissants anti-moisissure

Recommandations

Bien mélanger le produit avant toute utilisation

Les applications ne se doivent pas effectuer sur des murs directement exposés au soleil ou en conditions de température ambiante inférieures à +5°C.

En cas de doutes, en présence de anciennes peintures de farinage o peu cohésives, évaluer la dilution du fond. Appliquer le fixateur sur une petite partie de surface et après au moins 12 heures faire le test de adhésion.

L'effet chromatique dépend de plusieurs facteurs. Il pourra se présenter différent, caractérisé par desnuances qui dépendent des compétences et des caractéristiques du décorateur. Influcné par les caractéristiques d'absorption de la surface et par les conditions environnementales qui accompagnent les phases d'application et de séchage de la peinture.

GHIBLY SAND

Revêtement décoratif à finition perlée et avec un aspect métallique



Fiche technique

Révision 0 du 21/03/2017

Cycle d'application

Murs intérieurs jamais peints avec peintures au trempé

En cas d'enduits civils nouveaux faire mûrir pour au moins 28 jours ($T=20^{\circ}\text{C}$ et H.R. 75%) avant d'effectuer tout type d'opération. Brossage soigneux. Enlever parties mal ancrées, poussière et saleté. Nivelier les imperfections avec des agents de lissage adéquats. Attendre les temps de séchage et poncer les rebouchages et les nettoyer soigneusement. S'assurer que le mur soit parfaitement sec. Vérifier la conformité des surfaces au degré d'humidité avec essai d'allumette ou avec hygromètre. Appliquer fixatif à l'eau comme ACRILAN 3470. Après au moins 8 heures appliquer GIBLY SAND en choisissant une des modalités suivantes selon l'effet souhaité:

EFFET PINCEAU

Diluer STILEMA GIBLY SAND avec de l'eau à 10-15% et appliquer avec spalter à couches croisées jusqu'à complète saturation du enduit en évitant des égarisashes ou de longs coups de pinceau. Attendre 4-6 heures entre les couches.

EFFET PLUIE

Diluer STILEMA GIBLY SAND avec de l'eau à 10-15% et appliquer avec brosse en deux couches en suivant le coup de pinceau dans une seule direction, en évitant des accumulations de produit.

EFFET TEXTURE

Appliquer le fond avec un rouleau à poil court et après séchage (6-8 heures) appliquer STILEMA GIBLY SAND avec un pinceau modèle spalter, sans diluer, avec un ponçage horizontal et vertical. Le fond peut s'appliquer d'une couleur blanche ou colorée dans le même ton de la finition, ou en tons différents pour obtenir un effet de contraste.

Murs intérieurs déjà peints avec peintures

Nettoyer soigneusement la surface de poussière ou saleté. En présence de moisissures ou de champignons désinfecter les surfaces avec SESTRICID. Nivelier les imperfections avec STUCOL. 8 heures après le dernier rasage poncer les rebouchages et les nettoyer soigneusement. Isoler la surface avec fixatif base solvant comme FIXODIL. Appliquer 2 couches de MICROPRIMER dilué à 40-80% avec de l'eau selon l'absorption du support. Effectuer un essai préliminaire pour s'assurer que la surface n'ait aucun reflet brillant après le traitement. Dans ce cas augmenter la dilution. Pour optimiser la couverture comme fond pour des effets décoratifs ajouter 5% de pâte blanche MW83. Après au moins 8 heures appliquer GIBLY SAND en choisissant une des modalités suivantes:

EFFET A PINCEAU: diluer STILEMA GIBLY SAND avec de l'eau à 10-15% et appliquer à spalter à mains croisées jusqu'à complète saturation de l'enduit en évitant des égarissages ou de longues coups de pinceau. Attendre 4-6 heures entre les deux couches.

EFFET PLUIE: diluer STILEMA GIBLY SAND avec de l'eau à 10-15% et appliquer avec brosse en deux couches suivant le coup de pinceau dans une seule direction, en évitant des accumulations de produit.

EFFET TEXTURE: appliquer le fond avec rouleau à poil court et après séchage (6-8 heures) appliquer STILEMA GIBLY SAND avec un pinceau modèle spalter, sans diluer, avec ponçage horizontal et vertical. Le fond peut s'appliquer d'une couleur blanche ou colorée du même ton de la finition ou de différents tons pour obtenir un effet de contraste.

GHIBLY SAND

Revêtement décoratif à finition perlée et avec un aspect métallique



Fiche technique

Révision 0 du 21/03/2017

Cycle d'application

Murs intérieurs déjà peint avec hydro-peintures lavables

Nettoyer soigneusement la surface de poussière ou saleté. En présence de moisissures ou champignons désinfecter les surfaces avec SESTRICID. Nivelier les imperfections avec STUCOL. 8 heures après le dernier rasage poncer les rebouchages et les nettoyer soigneusement. En cas de supports à fort farinage utiliser fixatif à solvant comme FIXODIL, autrement appliquer 2 couches de MICROPRIMER dilué à 40-80% avec de l'eau selon l'absorption du support. Effectuer préalablement un essai pour s'assurer que la surface n'ait aucun reflet brillant après le traitement. Dans ce cas augmenter la dilution. Pour optimiser la couverture comme fond pour des effets décoratifs ajouter 5% de pâte blanche MW83. Après au moins 8 heures appliquer GHIBLY SAND en choisissant une des modalités suivantes:

EFFET PINCEAU

Diluer STILEMA GHIBLY SAND avec de l'eau à 10-15% et appliquer avec spalter à couches croisées jusqu'à complète saturation de l'enduit en évitant des quadratures ou de longs coups de pinceau. Attendre 4-6 heures entre les deux couches.

EFFET PLUIE

Diluer STILEMA GHIBLY SAND avec de l'eau à 10-15% et appliquer avec brosse ne deux couches en suivant le coup dans une seule direction, en évitant des accumulations de produit.

EFFET TEXTURE

Appliquer le fond avec rouleau à poil court et après séchage (6-8 heures) appliquer STILEMA GHIBLY SAND avec un pinceau modèle spalter, sans diluer, en lissant horizontal et vertical. Le fond peut s'appliquer d'une couleur blanche ou colorée dans la même tonalité de la finition, ou en tonalités différentes pour obtenir un effet de contraste.

Caractéristiques et informations techniques

Données détectables à T=20°C et 60% humidité relative

Aspect en boîte Résine Couleur

Liquide, thixotrope
Acrylique
Nuanciers GHIBLY SAND
Peintures réalisables avec système tintométrique MW2

Utilisation



Pinceau



Spalter



GHIBLY SAND

Revêtement décoratif à finition perlée et avec un aspect métallique



Fiche technique Révision 0 du 21/03/2017

Diluant	Eau		
Nettoyage des outils	Eau		
Modalité d'application	PINCEAU Diluant (% Volume)	Eau	10 - 15

Données techniques	Densité de masse (kg/l)	1,02	
	Contenu solide en Vol. (%)	53	
	Viscosité brookfield (cP)	-	
	Brillance (%)	-	Satiné
	Sec au toucher (h)	1	
	Sec en profondeur (jours)	24	
	Epaisseur du film sec (dft) recommandé (µm)	-	
	Rendement théorique (mq²/lt)	5 - 6	
	Polymérisation complète-jours	7 - 10	
	Intervalle de recouvrement (h)	6	
	Température minimale de filmation (°C)	5	

Notes Les données font référence au produit mélangé à 20°C.

Stockage (lieu frais et sec)	12 mois en confection hermétiquement fermée, loin du froid et de sources de chaleur
------------------------------	---

GHIBLY SAND

Revêtement décoratif à finition perlée et avec un aspect métallique



Fiche technique

Révision 0 du 21/03/2017

Temp. au stockage (°C) +5 ÷ +30

Taille d'unité 1 - 2,5 lt

Indications de sécurité

Les produits devront être traités soigneusement et on devra éviter le contact avec la peau. Les applicateurs devront suivre les lois actuellement en vigueur. Opérations comme ponçage, sablage, élimination avec flamme, etc. des anciennes couches de peinture peuvent porter à des poudres et/ou fumées dangereuses. Travailler dans des environnements bien ventilés et porter nécessairement les moyens de protection individuelle.

En Italie les Décrets 303 et 547 concernent les normes à respecter pendant les opérations d'application. Pour ultérieures informations sur les correctes élimination, stockage et manipulation du produit, prière de consulter la relative fiche technique.

Les données dans cette fiche technique ont le seul but informatif et sont produit par des épreuves de laboratoire et des expériences pratiques. De toute façon, l'entreprise n'a aucune responsabilité lorsque l'utilisation du produit n'est pas sous son direct contrôle.

Le Centre Assistance Sestriere Vernici Srl est à disposition pour donner toutes les informations nécessaires à une correcte utilisation du produit.

Attention: le produit, envers quelques sujets particulièrement sensibles aux isothiazolinones, pourrait démontrer une légère action irritante, pourtat on recommande d'effectuer l'application avec des gants et des lunettes de protection , se lavant soigneusement les parties qui pourrait par hasard entrer en contact avec la peau.