

Peinture laque thixotrope en phase aqueuse

CLASSIFICATION

AFNOR, Famille I – Classe 7b2.

DOMAINE D'EMPLOI

Intérieur-Extérieur

Pour la protection de la surface du bois de menuiserie de bâtiment, de charpentes, éléments métalliques et plastiques durs.

SUBJECTILES

Bois et matériaux dérivés du bois, métaux, PVC dont l'utilisation, la nature, la qualité, l'état, les traitements et les préparations sont conformes au D.T.U.59-1 (NF P 74-201).

QUALITES DOMINANTES\PROPRIETES

- Excellente tension.
- Longue résistance aux intempéries et aux UV.
- Bon pouvoir garnissant et opacifiant.
- Grande facilité d'application.
- Non jaunissant.
- Bonne durabilité.
- Lavable.

CARACTERISTIQUES

Liant :	Résines acrylique.
Pigment :	Dioxyde de Titane (blanc).
Solvant :	Eau.
Degrés de brillant :	Satiné brillant : brillant spéculaire final sous 60° env.45 GU.
Extrait sec en poids :	52 % ± 2
Extrait sec en volume :	38 % ± 3
Densité moyenne :	1.30 ± 0.05
Point éclair	Ininflammable.
COV :	Valeur limite UE pour ce produit (Cat A/d) : 130g/l (2010). Ce produit contient au maximum 100 g/l
Emission dans l'air intérieur*	A+
*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) .	

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Conditionnement	Bases W05, M15 et N00 et Blanc.
Conservation	2 ans en emballage hermétique d'origine à l'abri du gel et des températures élevées.
Teintes	Blanc et 1600 teintes du nuancier 4041.
Outils	Brosse type Aquaselle, rouleau polyester tissé 5 à 8mm, (prêt à l'emploi).
Nettoyage des outils	Eau aussitôt après usage.
Rendement	Pratique par couche : environ 10 m ² /litre. Le rendement pratique varie en fonction du type, de l'état, de surface et de l'absorption du support.
Temps de séchage à : 23°C et 50% H.R	Sec : environ 2 heures. Recouvrable : environ 16 heures. La température ambiante, l'humidité relative de l'air et la porosité des matériaux influent sur le temps de séchage.

MISE EN ŒUVRE ET CONSEILS UTILES

Mise en œuvre	Respect des conditions et prescription définies par le DTU 59-1 (NF P 74-201). Exécution des travaux avant mise en peinture pour rendre le support apte à l'application d'une peinture-laque. En outre ne pas appliquer RUBBOL BL ULTRASATIN par température ambiante inférieure à +8°C ou supérieure à +35°C.
Conseils utiles	Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles dues à la température ou l'humidité. Reboucher les joints d'assemblages défectueux, les fentes, gerces, etc., au mastic POLYFILLA PRO W300.
Sécurité	Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet (www.quickfds.com fournisseur Akzo Nobel Coatings) et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le soudage, le brûlage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage/sablage humide devra être utilisé si possible. Porter un équipement de protection personnel (respiratoire) adéquat, si l'exposition ne peut être évitée par une ventilation locale.
Travaux Neufs	Bois et dérivés: 1 couche CETOL BL PRIMER ou RUBBOL BL UNIFILL 2 couches RUBBOL BL ULTRASATIN Métaux non ferreux et PVC poncé en intérieur et en extérieur : 1 couche REDOX AC MULTIPLIMER 2 couches RUBBOL BL ULTRASATIN
Travaux d'entretien	Ancien fond de peintures bien adhérent et en bon état : - Retouche éventuelles ou une couche générale selon l'état des fonds a l'aide de CETOL BL PRIMER ou RUBBOL BL UNIFILL 1 ou 2 couches RUBBOL BL ULTRASATIN
Travaux de réfection	Ancien fond de peinture en mauvais état, ancien vernis pelliculaire ou autres revêtements incompatibles. Après remise à nu du support se reporter aux systèmes « travaux neufs »

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes ou D.T.U. en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative et ne peuvent suppléer à un descriptif approprié à la nature et à l'état des fonds du chantier à mettre en peinture. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.