OW COMBI 2315

Description

Description du produit		Avivant: Vernis 1C pour le vernissage de bois à pores ouverts dans l'aménagement intérieur. Résistance notablement supérieure à celle des vernis nitrocelluloses. Pouvoir de remplissage élevé : les surfaces vernies peuvent être collées avec de la colle pour bois vernis. Pas de problèmes pour le survernissage et les travaux de rénovation, pas de dégagement de formaldéhyde. Pouvoir de remplissage meilleur que celui des vernis 1C courants. Pas de blanchiment lors de sollicitation par de l'eau bouillante. Ce produit peut s'utiliser sur des chaînes de vernissage. Pour obtenir une meilleure résistance, OW COMBI 23165 peut être mélangé avec le durcisseur OWEDUR 5026 HÄRTER, dans un rapport de mélange de 10:1.
Domaine d'application		Aménagements intérieurs, surfaces de meubles à résistance améliorée, habitations et salles de séjour normales.
Degré de brillance		05,10,15,40,60,90
Durcisseur	Description	OWEDUR 5026 HÄRTER
	Article	371260 - OWEDUR 5026-99 HÄRTER
Conditionnement	Vernis	5 L, 25 L
	Durcisseur	0.5 kg, 2.5 kg

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Produit		Durcisseur		Mélange	
Fiche de Données de Sécurité	231650SDB		371260			
Rapport de mélange	10		1		10 : 1	
Densité (20ºC)	0.921	g/cm³	0.975	g/cm³	0.926	g/cm³
Extraits secs	23	± 1 % en poids	41	± 1 % en poids	25	± 1 % en poids
Teneur en solvants org.	80	± 1 % en poids	59	± 1 % en poids	78	± 1 % en poids
Teneur en COV (UE)	711	g/L	573	g/L	698	g/L
Conservation à 20 °C en emballage d'origine bien fermé	12	mois	12	mois		
Rendement théorique	100 g/m² → 10 m²/kg					

Données de sécurité

Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité suivantes, ainsi que des indications figurant sur l'étiquette	
Produit	231650SDB - OW COMBI 2315
Durcisseur	371260 - OWEDUR 5026-99 HÄRTER
Diluant	150010 - OWECELL D 1500-98 NITROVERDÜNNUNG 350200 - OWEDUR 3502-98 VERDÜNNER KURZ

Conseils d'application

Support en bois brut

Produit		Fiche technique	Quantité appliquée / épaisseur de couche
Préponçage:	Au grain 150-180		
Couche de fond :	OW COMBI 23165	300	80-120 g/m²
Ponçage intermédiaire :	Au grain 280-400		
Revernissage:	OW COMBI 23165	300	80-120 g/m²

Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.

Traitement préalable

	Support	Quel qu'il soit, le support doit toujours être bien nettoyé, propre, sec, sans trace de graisse ni d'huile.
		Toujours appliquer le vernis sur des surfaces fraîchement poncées.

Mise en oeuvre

	Mesures de précaution	Nous recommandons le port d'un équipement de protection individuelle (EPI), même s'il n'est pas prescrit par la loi. CH: les mesures définies par la SUVA en matière d'hygiène du travail et de technique d'aménagement doivent être respectées.
	Remuer	Bien remuer le produit avant chaque emploi.
	Temps de mise en oeuvre / vie en pot	Avec le durcisseur OWEDUR 5026 HÄRTER: 1 jour
	Dilution	OWECELL D1 NITROVERDÜNNER Avec le durcisseur OWEDUR 5026 HÄRTER, utiliser le diluant OWEDUR 6020 VERDÜNNER KURZ.
	Diluant	150010 - OWECELL D 1500-98 NITROVERDÜNNUNG 350200 - OWEDUR 3502-98 VERDÜNNER KURZ
	Autres remarques	Notes importantes: Lors du vernissage de fonds fortement absorbants, ajouter moins de diluant. Traiter les bois à pores fins avec du vernis dilué plus fortement.
	Informations	Faible tendance à la formation de buée blanche dans un environnement humide. Faible tendance à la formation au fendillement de la couche de vernis au vieillissement.

Application

		Viscosité	Dilution	Buse	Pression	Nombre de passes
	Pistolet à gravité	18-22" DIN 4 mm	15 - 30%	1.4-1.8 mm	2-3 bars	1-2
	Giclage Airless (Airmix)	30-33" DIN 4 mm	Non dilué	0.15-0.23 mm	60-80 bars (pression de matériau).	1-2
	Coulage	28-30" DIN 4 mm	10 %			

Temps de séchage

	Durée de séchage	À 23 °C et 65% d'humidité relative de l'air			
		Hors poussière après:	10		minutes
		Sec au toucher après:	60		minutes
		Ponçable après:	3		heures
		Recouvrable après:	3		heures
		Complètement sec après:	14		jours

Remarques importantes

Conditions de stockage	Fermer le produit hermétiquement et stocker entre +5 et +30 ° C
Elimination de l'enduit	Poncer ou décaper
Nettoyage des outils	Immédiatement après l'emploi avec OWEDUR 6020 VERDÜNNER KURZ

Cette fiche est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées précédemment sont conformes à l'état de nos connaissances. Nous excluons toute responsabilité pour l'application du client, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs. Ces derniers fournissent des informations sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en oeuvre et des règles générales de la technique, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en oeuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information fait foi. Dans les cas spéciaux, veuillez demander une documentation technique à part.