

## HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0440-00

### Description

Description du produit	Liant d'empâtage viscoplastique, <b>diluable à l'eau</b> , (mastic de joint) à séchage rapide et bonnes propriétés de ponçage. Résiste au jaunissement.
Base de matière première / base du liant / agent actif	Liant diluable à l'eau
Domaine d'application	Pour réalisation du mastic utilisé pour les joints de parquet. Peut être recouvert avec tous les vitrifiants et huiles diluables à l'eau et à base de solvants.
Certificats / Label	Ce produit répond aux critères de l'Etiquette environnementale Suisse UEII, catégorie B. Ce produit respecte les normes de la classe d'émission EMICODE EC 2
Minergie Eco	Compatible
Teintes	Incolore

### Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques	Produit	
Fiche de Données de Sécurité	N4400	
Densité (20°C)	1.008	g/cm <sup>3</sup>
Extraits secs	12	± 1 % en poids
Teneur en COV (UE)	50	g/L
Conservation à 20 °C en emballage d'origine bien fermé	max. 30 mois	
Rendement théorique	- g/m <sup>2</sup> → - m <sup>2</sup> /kg pour μm d'épaisseur de couche sèche	
Ces données sont valables pour: HOLZSTAUBBINDEMITTEL 4400. Ces caractéristiques peuvent diverger en fonction de la teinte ou du degré de brillance		

### Données de sécurité

Veuillez tenir compte des fiches de données de sécurité suivantes, ainsi que des indications figurant sur l'étiquette	
Produit	N4400 - HOLZSTAUBBINDEMITTEL 0440-00

### Conseils d'application

#### Parquet brut :

Produit	Fiche technique	Quantité appliquée / épaisseur de couche
Niveler à la spatule :	HOLZSTAUBBINDEMITTEL 4400	N4400
	(Mélanger 15-20 g de poussière de bois avec 100 g de liant d'empâtage aqueux)	Env. 40-50 g de mélange/m <sup>2</sup>

Demandez conseil à notre service Technique d'application pour toute autre proposition.

## Traitement préalable

	Support	Le support doit toujours être propre, sec, sans graisse ni huile ni poussière. Toujours appliquer le liant d'empâtage sur des surfaces fraîchement poncées.
		Poncer minutieusement le sol en bois avec une bande abrasive/un treillis de ponçage et dé poussiérer. En cas de rénovation, enlever complètement les restes de cire et de vernis de l'ancien traitement.  Nous recommandons dans tous les cas d'effectuer un masticage sur toute la surface avec le produit HOLZSTAUBBINDEMITTEL 4400. Notamment si le climat ambiant est sec ou si le parquet est collé sur un chauffage de sol.

## Mise en oeuvre

	Mesures de précaution	Nous recommandons le port d'un équipement de protection individuelle (EPI), même s'il n'est pas prescrit par la loi. CH: les mesures définies par la SUVA en matière d'hygiène du travail et de technique d'aménagement doivent être respectées.
	Remuer	Bien remuer ou agiter avant usage. Ajouter ensuite la poussière de ponçage de bois au produit HOLZSTAUBBINDEMITEMEL 4400 en remuant bien avec une spatule.
	Dilution	Prêt à l'emploi
	Pinceau	Non
	Rouleau	Non
	Spatule	Avec une spatule sans rouille. Utiliser seulement un outil sans rouille, sinon de petites décolorations peuvent se produire
	Ponçage intermédiaire	Ponçable après env. 1-2 h.  HOLZSTAUBBINDEMITEMEL 4400 contient de l'eau comme solvant et présente de ce fait les caractéristiques de séchage habituelles des produits à l'eau. Basses températures, forte humidité de l'air et air statique ralentissent considérablement le séchage.
	Application	Travailler à la spatule poncer. Peut ensuite être traité avec tous les fonds pour parquet ou systèmes de vernis pour parquet diluables à l'eau, huiles ainsi que vitrifiants de parquet à solvants.
	Autres remarques	Mettre dans un récipient sans rouille le produit HOLZSTAUBBINDEMITEMEL 4400, ajouter la poussière de ponçage de bois en remuant avec une spatule. Ajouter, selon la consistance souhaitée, de la poussière de bois ou du produit HOLZSTAUBBINDEMITEMEL 4400.  Rapport de mélange: mélanger 15-20 g de poussière de bois avec 100 g de liant d'empâtage.  Consommation: 40-50 g de pâte à poussière de bois suffisent pour env. une surface de 1 m <sup>2</sup> . Selon le type et l'étendue des joints et creux, la consommation peut fortement varier.  En cas de trop faible ajout de poussière de bois, le joint peut s'effondrer et exiger un nouveau masticage.
	Informations	N'entraîne pas de décolorations par rapport aux bois.  De plus amples informations sur le traitement de surface des sols en bois et des conseils d'utilisation se trouvent sur le site <a href="http://www.parkett-verband.ch">www.parkett-verband.ch</a> .

## Temps de séchage

	Durée de séchage	À 23 °C et 65 % d'humidité rel. de l'air		
		Hors poussière après:	30	minutes
		Sec au toucher après:		
		Ponçable après:	1-2	heures
		Recouvrable après:	1-2	heures
		Complètement sec après:		

## Remarques importantes

Restrictions spéciales	Appliquer seulement pour une épaisseur de joint de 2 mm au maximum. Température de surface et d'objet idéale pour la mise en œuvre : 18-22 °C. Ne pas mettre en œuvre directement sous les rayons du soleil. Adapter le chauffage du sol assez tôt.
Conditions de stockage	Fermer le produit hermétiquement et stocker entre +5 et +30° C
Nettoyage des outils	Immédiatement à l'eau après l'emploi; avec VERDÜNNER 1000-00 pour le matériel qui a séché

Cette fiche est uniquement donnée à titre d'information et sans engagement. Les données indiquées précédemment sont conformes à l'état de nos connaissances. Nous excluons toute responsabilité pour l'application du client, notamment en ce qui concerne les dommages consécutifs à des défauts. Nous déclinons toute responsabilité pour les conseils de nos collaborateurs. Ces derniers fournissent des informations sans engagement. L'utilisateur est le seul responsable de la surveillance des travaux, du respect des consignes de mise en œuvre et des règles générales de la technique, y compris lorsque nos collaborateurs assistent à la mise en œuvre. Sous réserve de modifications suite aux améliorations techniques. La version la plus récente de cette information fait foi. Dans les cas spéciaux, veuillez demander une documentation technique à part.