

COLORCRYL BOUCHE PORES No. 5045

Description

Description du produit	Colorcryl bouche pores No.5045 est un vernis à deux composants sur base de solvants avec une excellente propriété isolante et à une haute puissance de recouvrement. Il est principalement utilisé pour les panneaux brut MDF HDF pour éviter que le vernis coloré appliqué immédiatement ne perde de pas de son épaisseur. Le Colorcryl bouche pores est très facile à poncer après le séchage.
Base de matière première	Résine de polyuréthane
Domaine d'utilisation	Bois massif, panneaux d'aggloméré, panneaux de placage, les contre-plaqués, MDF HDF, les feuilles d'apprêt en résine mélamine , portes, meubles, agencements
Certificat de test	Pas de certificat de test
Conditionnement	Vernis 5 kg, 10 kg, 25 kg Durcisseur 1 l, 2.5 l
Couleurs	No. 5045 blanc No. 5045 02554 gris autres couleurs à la demande

Spécifications techniques

Mélange

	COLORCRYL BOUCHE PORES NO. 5045 blanc	COLORCRYL BOUCHE PORES No. 5045 02554 gris
Durcisseur	No. 5041	No. 5041
Taux de mélange	100:10	100:10
Diluant	No. 5009	No. 5009
Densité	env. 1.450	env. 1.450
Solide	60 - 70 %	60 - 70 %
Viscosité à la livraison DIN 4	80 sec.	80 sec.

Application

Matériel d'application	Pistolet à godet, appareil airmix ou airless, machine de coulée	
Pression	2.5 - 3.0 bar	2.5 - 3.0 bar
Buse	1.8 - 2.5 mm	1.8 - 2.5 mm
Temps de mise en pot à 20°C	env. 4 Std.	env. 4 Std.
Quantité d'application par opération	150 - 170 g/m ²	150 - 170 g/m ²
Quantité d'application max.	450 g/m ²	450 g/m ²

Séchage à 20°C

Sec à la poussière	15 - 20 min.	15 - 20 min.
Sec au toucher	4 - 6 h	4 - 6 h
Empilable	12 h	12 h

Ponçage

A la main	4 - 6 h	4 - 6 h
Ponceuse à bande	4 - 6 h	4 - 6 h

Recommandation

Fond en bois	Panneaux MDF HDF brut	Panneaux MDF HDF brut
Traitement primaire	Colorcyl bouche pores No. 5045	Colorcyl bouche pores No. 5045/ 02554
Séchage	4 - 6 h	4 - 6 h
Ponçage intermédiaire	Grains 280 - 320	Grains 280 - 320
Couche finale	Colorcyl bouche pores No. 5045	Colorcyl bouche pores No. 5045/ 02554
Séchage	12 h	12 h

La finition peut être réalisée avec les couleurs Colorlaque.

Pour un traitement ultérieur avec le Colorlaque mat nous recommandons un ponçage avec un grain de 280 à 400.

Pour un traitement ultérieur avec un vernis haut brillant Colorseta Medium Solid nous recommandons un ponçage avec un grain de 600 à 800.

Spécial

Remuez bien avant utilisation.

Lors de la présence d'MDF poreux ainsi que son chant, il est conseillé d'appliquer le fond d'isolation No. 4007.

Précautions

Veillez consulter la fiche de données de sécurité correspondante. Si le port d'un équipement de protection n'est pas requis par la loi, nous le recommandons.

Les mesures nationales d'hygiène industrielle et technique doivent être respectées.

Les propositions d'utilisation et les prescriptions sont en principe des recommandations. Notre responsabilité ne saurait en aucun cas être engagée pour ce qui est de la rectitude et du caractère exhaustif des indications de cet écrit, ni pour tout autre conseil d'utilisation technique.