


# sikkens



Pour l'intérieur  
et l'extérieur



Application



Diluable à  
l'eau



Stockage au  
frais



Protéger du  
gel

## Rubbol BL Satura

Vernis satiné aqueux renforcé au polyuréthane, pour l'intérieur et l'extérieur

Utilisation	Pour des finitions haut de gamme et résistantes à l'usure, à l'intérieur et à l'extérieur. Application, après une préparation adaptée du support, sur le bois, les matériaux dérivés du bois, les métaux, les matières plastiques dures ainsi que sur les anciens revêtements. A l'extérieur seulement pour des éléments à stabilité dimensionnelle et protégés contre l'action des intempéries. Grâce à une résistance jusqu'à une température de 80°C, ce vernis peut être également appliqué sur les radiateurs.
Propriétés	Mise en œuvre aisée, peu odorant, bon écoulement et pouvoir couvrant élevé. Permet d'obtenir des surfaces résistant à l'usure, aux rayures et au jaunissement avec un bon blocking et une bonne stabilité de la brillance.
Teintes	Blanc, RAL 9010
Nuançage	Par le biais du système Color-Mix
Brillance	20-30 GU/60°
Densité	Env. 1,29 kg/l (valeur moyenne pour le blanc)
Temps de séchage (à 23°C et 50% d'humidité relative de l'air)	Hors poussière après 1 à 2 heures, recouvrable après env. 5 heures.
Conditions d'application	Pendant le temps de mise en œuvre et de séchage, la température ne doit pas être inférieure à +5°C et supérieure à 30°C, l'humidité relative de l'air ne doit pas dépasser 85 %. Lorsque les températures sont inférieures à +10°C, le temps de séchage peut être allongé.
Mise en œuvre	Application au pinceau, au rouleau, au pistolet.
Dilution	Le matériel est prêt à l'emploi. Si nécessaire diluer avec un peu d'eau en fonction du pouvoir d'absorption du support
Consommation	Env. 80 ml/m <sup>2</sup> soit 14-16 m <sup>2</sup> /Liter (déterminer les divergences entre les différents bâtiments en effectuant un essai d'application).
Groupe du produit	Vernis de dispersion (code du produit M-LW01)
Composition conformément à VdL	Combinaison de résines polyuréthanes et acryliques, dioxyde de titane, acide silicique, cires, eau, glycols, cétones, additifs, agents conservateurs
Marques de danger	UN: - <b>Remarques:</b> Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser ce produit uniquement dans des zones bien aérées.
Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec de l'eau, éventuellement en ajoutant un peu de produit vaisselle vendu dans le commerce.
Emballage	1 et 5 litres Par le biais du système Color-Mix: 1 l, 2,5 l et 5 l
Stockage	La stabilité au stockage est d'environ 1 an lorsque le produit est entreposé dans son emballage d'origine non ouvert, conformément aux prescriptions et dans un endroit frais, mais à l'abri du gel. Bien refermer les emballages ouverts.
Recyclage	Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Les restes de peinture peuvent être recyclés conformément au code 080112 de l'Union Européenne sur les déchets.

### Informations sur la mise en œuvre

Règles de base	<p>Tous les revêtements ainsi que les travaux préalables nécessaires doivent être choisis et appliqués en fonction du bâtiment, cela signifie que vous devez tenir compte de son état et des exigences auxquelles il est confronté. Voir également le VOB (cahier de charges pour l'octroi des travaux du bâtiment), partie C et la norme DIN 18363, alinéa 3; travaux de peinture et de vernissage.</p> <p>Le traitement ultérieur et l'enlèvement de couches de peinture (ponçage, soudage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussière et/ou de vapeurs dangereuses. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Si nécessaire, portez un équipement de protection (respiratoire) approprié.</p> <p>Il est recommandé de traiter au préalable les bois de résineux à l'extérieur avec Cetol Aktiva<sup>BP*</sup> ou avec Cetol BL Aktiva<sup>BP*</sup> (protection pour le bois certifiée). Lorsque vous utilisez ce produit, l'humidité du bois ne doit pas être supérieure à 15 %.</p> <p>Conformément aux directives sur les revêtements des fenêtres éditées par le BFS (Bundesausschuss Farbe &amp; Sachwertschutz), conformément au VOB partie C, à la norme 18 363 et aux recommandations de l'Institut für Fenstertechnik e.V. de Rosenheim, les éléments de construction en bois doivent être recouverts, avant leur installation sur les bâtiments, de tous les côtés avec au moins une couche de fond et une couche intermédiaire. L'imprégnation avec un produit de protection du bois n'est pas considérée comme une couche de fond.</p> <p>Effectuer un ponçage intermédiaire entre chaque couche appliquée.</p> <p>Remarque: observer la fiche technique du BFS n° 20 !</p>
Remarque	<p>Les matériaux de revêtement correspondent, aujourd'hui, à un niveau élevé de la technique. Leur stabilité dépend de plusieurs facteurs, en particulier, du type d'intempéries, de la protection constructive, de la charge mécanique ainsi que du choix de la teinte appliquée.</p> <p>L'état du support ainsi que l'exécution des travaux de mise en œuvre doivent être conformes au niveau reconnu de la science et de la technique. Pour une bonne stabilité, il est nécessaire de procéder à temps à des travaux d'entretien et de rénovation. Veuillez observer, à ce sujet, les fiches techniques BFS éditées par le Bundesausschuss Farbe + Sachwertschutz e.V ainsi que d'autres publications concernant ce sujet.</p> <p>Lors de travaux de rénovation sur les surfaces extérieures des éléments de construction à la stabilité formelle et dimensionnelle, le revêtement intérieur doit être également vérifié et, le cas échéant, recouvert avec un produit du même système.</p>

Préparation du support et couche de fond	Le support doit être propre, sec, stable, adhérent et ne plus présenter aucune substance pouvant gêner le pouvoir d'adhérence comme de la graisse, de la cire ou des produits de polissage. Il faut également vérifier l'aptitude et la stabilité des surfaces à recouvrir à supporter des revêtements ultérieurs. Poncer les surfaces en bois grisâtres et abimées par les intempéries jusqu'à obtenir un support en bois stable. Premiers revêtements et rénovations: les dommages plus importants dans le bois sont traités avec le produit Componex Spachtel. Après avoir appliqué une couche d'apprêt, les assemblages ouverts, les fissures et les trous peuvent être collés et rebouchés avec Kodrin WV 470*. L'étanchéification des vitrages est effectuée avec un matériau d'étanchéité approprié.
--	--

### Variantes de revêtement

#### 1. Premier revêtement

1.1 Bois à l'extérieur	Imprégnation	Cetol BL Aktiva <sup>BP*</sup>
	Couche de fond	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche intermédiaire	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche de finition	Rubbol BL Satura
1.2 Bois à l'intérieur	Couche de fond	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche intermédiaire	Si nécessaire, lisser toute la surface avec l'enduit Kodrin Spachtel*. Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche de finition	Rubbol BL Satura
1.3 Fer et acier	Degré de préparation de la surface exigé:	St 2 ou P Ma conformément à la norme EN ISO 12944-4
	Couche de fond	Couche de fond antirouille ou primer adhérent adapté
	Couche intermédiaire	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche de finition	Rubbol BL Satura
1.4 Zinc et acier zingué	Prétraitement du support	Lavage avec des agents mouillants ammoniacaux (voir la fiche technique du BFS n° 5, nouvelle édition)
	Couche de fond	Couche de fond antirouille ou primer adhérent adapté
	Couche intermédiaire	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche de finition	Rubbol BL Satura
1.5 Métaux non-ferreux (aluminium)	Prétraitement du support	Bien nettoyer et dégraisser le support avec le diluant nitro (voir la fiche technique du BFS n° 6)
	Couche de fond	Couche de fond antirouille ou primer adhérent adapté
	Couche intermédiaire	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche de finition	Rubbol BL Satura
1.6 PVC dur à l'intérieur	Prétraitement du support	Ponçage humide des surfaces avec un non-tissé à poncer, nettoyer et laisser sécher complètement.
	Couche de fond	Rubbol BL Schnellgrund*
	Couche intermédiaire	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche de finition	Rubbol BL Satura

#### 2. Systèmes de rénovation

2.1 Anciennes couches intactes	Préparation du support	Laver le support avec de l'eau ammoniacquée (10%), effectuer éventuellement un ponçage humide, rincer abondamment à l'eau claire.
	Couche intermédiaire	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche de finition	Rubbol BL Satura
2.2 Anciennes couches abimées	Préparation du support	Enlever entièrement toutes les anciennes couches de peinture abimée.
	Couche de fond	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer* Pour le bois de résineux à l'extérieur: imprégner au préalable le bois brut avec Cetol BL Aktiva <sup>BP*</sup>
	Rebouchage (si nécessaire)	Rebouchage sur toute la surface ou par zone avec Kodrin Spachtel*
	Couche intermédiaire	Rubbol BL Primer*, Rubbol BL Schnellgrund* ou Rubbol BL Isoprimer*
	Couche de finition	Rubbol BL Satura

Remarque Les structures de couches mentionnées ainsi que les supports sont des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier de manière professionnelle leurs aptitudes. Sur simple demande, nous vous fournissons de plus amples informations sur les systèmes de revêtements.

\*Veuillez consulter la fiche technique correspondante.

Toutes les informations contenues dans ce document et se référant à nos produits ne doivent pas être considérées comme correspondant à l'état des produits. L'état, l'aptitude, la qualification, la fonctionnalité ainsi que l'usage prévu de nos produits sont définis exclusivement suivant des contrats de vente, sur la base des descriptions de produits. Dans la mesure où rien d'autre n'a été spécifiquement écrit, les divergences usuelles dans les différentes branches sont, dans tous les cas, autorisées. Toutes les informations sont conformes à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des mises en œuvre et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison du grand nombre de supports et de la multiplicité des objets, l'acheteur/utilisateur ne saurait renoncer à examiner, sous sa propre responsabilité, nos produits quant à leur aptitude pour le domaine d'application préconisé et les différents facteurs relatifs à l'objet. Pour le reste, les conditions générales de vente s'appliquent. Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition.