

SPRAY SUR-MESURE

Laque nitrocombinée industrielle
Disponible en brillant / satiné / mat

Fiche technique – Révision 3 – Février 2026

Destination

Finition industrielle brillante, satinée ou mat, couleur réalisable sur-mesure ou selon nuancier.

Bien recommandé pour machines-outils ou équipements industriels, carrosserie, etc...

Adéquat pour vernissages pour petites surfaces à la teinte exacte. Spécialement conçu pour les pièces de machine, les outils, les véhicules de tous types, les appareils, les meubles en acier, etc. Adhère parfaitement sur de nombreux matériaux, sèche rapidement et convient pour le vernissage et la réparation d'objets à l'intérieur et à l'extérieur

Qualité & propriétés

- Bonne résistance à l'impact et à l'abrasion
- Bonne résistance aux agents atmosphériques
- Bonne rétention de la couleur
- Bonne flexibilité
- Rendement élevé
- Bon écoulement, surface lisse
- Convient pour le vernissage et la réparation d'objets à l'intérieur et à l'extérieur
- Très bon pouvoir couvrant

Recommandations – Conditions de surface et température

Agiter vigoureusement pendant 2 minutes avant utilisation.

Appliquer en couches fines et uniformes à 20–30 cm. Préférer 2–4 passes légères (attendre 5–10 min entre couches).

Support propre, sec, dégraissé et poncé.

ATTENTION : aérer fortement et porter masque respiratoire A2/P3, gants et lunettes.

Éviter application sous lumière directe du soleil ou humidité relative >70 % (risque d'opacification).

SPRAY SUR-MESURE

Laque nitrocombinée industrielle
Disponible en brillant / satiné / mat

Caractéristiques techniques

Temp. ambiante : +15°C à +30°C (idéal 18–25°C)

Temp. support : +10°C à +35°C

Humidité relative :

Hors poussière : 4-5 minutes

Sec au toucher : 1 heure

Sec en profondeur : 1 jours

Recouvrable après : 15 min.

Cycle d'application

Support	Fer / Acier nu	Aluminium	Plastiques	Ancienne peinture
Adhésion directe	Non	Non	Non	Oui (si adhérente)
Primaire recommandé	Apprêt 1K universel ColorMatic	Sous-couche 1K alu ColorMatic	Primaire adhérence synthétiques	Non nécessaire
Préparation	Dégraisser + poncer, éliminer rouille	Dégraisser + poncer fin	Dégraisser + poncer léger	Éliminer non-adhérent + poncer

Rendement

Par spray: **1,15–1,32 m²** théorique (~0,8–1,1 m² réel)

Stockage

5 ans, loin du froid et de sources de chaleur.

