



Herbol-Mattfarbe

Peinture mate pour intérieur à solvants sans composants aromatiques et à faible tension.

I. Description du produit

Herbol-Mattfarbe est une peinture de rénovation pratiquement inodore sans eau et sans composants aromatiques pour les salles présentant des taches de nicotine, de fumée et d'eau. Ainsi que pour des travaux de qualité concernant de nouveaux objets. Herbol-Mattfarbe à faible tension et à haut pouvoir couvrant.

Description du produit			
Type de produit	peinture isolante à solvants, sans composants aromatiques et résistante à l'abrasion		
Coloris	blanc		
Nuançage	jusqu'à 5 % ou concentrés universels		
Degré de brillance	mat absolu		
Densité	env. 1.39 kg/l		
Composition (selon VdL)	Liants spéciaux longs en huile et solvants isoparaffiniques, dioxyde de titane, calcite, glycols, plastifiants, additifs		
Marques de danger	Classe de toxicité:	libre	OFSP No: 619000
	Code ADR / RID:	libre	Code VVS: 1620
Diluant	en fonction du pouvoir absorbant du support avec solvants Herbol-AF 70 isoparaffiniques ou white-spirit		
Conditionnement	12.5 l		
Remarques importantes	Garantir une très bonne aération même après l'application. En cas d'aération insuffisante, utiliser un masque de protection respiratoire.		

II. Instructions générales

Toutes les couches appliquées et les travaux préparatifs indispensables doivent toujours s'orienter sur l'objet à traiter, c'est-à-dire qu'ils doivent être adaptés à l'état de ce dernier et aux exigences auxquelles il doit satisfaire. Voir également VOB, Section C, DIN 18363, Alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage/laquage.

Instructions générales	
Procédé d'application	au pinceau, au rouleau, au pistolet
Température d'application	au moins +5 °C pour le support et l'air lors de l'application et pendant le séchage
Temps de séchage (à 23 °C et 50 % d'humidité rel. de l'air)	manipulable après env. 2 à 3 heures, surcouchable après env. 12 à 14 heures
Consommation	env. 90 à 130 ml/m ² par couche
Nettoyage des outils	immédiatement après utilisation avec du white-spirit
Stockage	pendant env. 1 an dans l'emballage original non ouvert. Stocker à un endroit frais et sec protégé contre le gel.

III. Instructions pour l'application

Les instructions pour l'application et les subjectiles mentionnés sont donnés à titre d'exemple. Etant donné le grand nombre de conditions auxquelles peuvent être soumis l'objet à traiter, il est recommandé d'en vérifier la compatibilité selon les règles d'art.

Instructions pour l'application	
Exigences générales relatives au support	Le support doit être consistant, propre, portant, sec et exempt d'efflorescences, d'algues, de champignons, couches de grains de mauvaise adhérence, dépôts agglomérés et d'agents séparateurs.
Préparatifs généraux sur le support	Nettoyage du support, en particulier élimination de salissures, de suie et d'éléments farinants. Réparer les endroits défectueux, les trous et les endroits endommagés avec une matière de remplissage adéquate, ou utiliser du fluosilicate pour réparer les éventuels endroits à recrépir.

COUCHE DE BASE

Crépis de mortier chaux et de mortier de ciment (P II et P III)	En fonction de la saison et des températures qui prévalent, laisser les nouveaux crépis sans traitement au moins pendant 2 à 4 semaines. Peindre les crépis portants, consistants et normalement aspirants sans traitement préalable.
Enduits de plâtre (P IV et P V)	Peindre les crépis portants, consistants et normalement aspirants sans traitement préalable.
Placoplâtres	Appliquer une première couche de Herbol-Hydrogrund* dilué, en fonction du pouvoir absorbant du support, avec un maximum de 50 Vol% d'eau, ou de Herbol-Putzgrund* dilué en proportion 1:1 à 1:3 avec de l'eau. Aux endroits mastiqués mous et polis, la première couche doit être appliquée abondamment et être bien massée. Pour les revêtements de placoplâtres, prière d'observer les instructions de la fiche technique BFS n° 12. Sur les placoplâtres jaunés et/ou décolorés, appliquer une couche intermédiaire supplémentaire de Herbol-Herbidur-Grund blanc*.

Instructions pour l'application (suite)

Béton et béton poreux (intérieur)

Appliquer une première couche de Herbol-Hydrogrund* dilué, en fonction du pouvoir absorbant du support, avec un maximum de 50 Vol% d'eau, ou de Herbol-Putzgrund* dilué en proportion 1:1 à 1:3 avec de l'eau.
Observer les instructions des fiches techniques BFS n° 8 et 11!

Briques silico-calcaire (uniquement briques de parement résistant au gel)

Le mur de briques silico-calcaires doit être exempt de décolorations et de corps étrangers décolorants. Les jointures du mur doivent être non fissurées, sèches, consistantes et exemptes de sels et d'efflorescences. La couche doit au plus tôt être appliquée trois mois après la construction du mur de briques apparentes. Observer les instructions de la fiche technique BFS n° 2!
Appliquer une première couche de Herbol-Hydrogrund* dilué, en fonction du pouvoir absorbant du support, avec un maximum de 50 Vol% d'eau, ou de Herbol-Putzgrund* dilué en proportion 1:1 à 1:3 avec de l'eau.

Anciens revêtements portants (mats, peu aspirants) et papiers de tenture et papiers ingrains surcouchables et bien adhérents

Pas de traitement préalable particulier nécessaire; appliquer directement la couche de peinture.
Éliminer complètement les papiers de tenture et la maculature qui n'adhèrent pas solidement. Laver la colle d'amidon. Sur les supports jauniss et/ou décolorés, appliquer une couche de base de Herbol-Herbidur-Grund blanc*.

Anciens revêtements portants (brillants, non aspirants)

Polir au mat les surfaces et les dégraisser.
Appliquer une couche de base de Herbol-Putz-Füller weiß* ou Herbol-Herbidur-Grund*.

Anciennes couches de peinture à la colle

Traitement suivant dans les cas où la cohésion et / ou d'adhérence est insuffisante.

Supports avec taches de nicotine, d'eau et de suie

Nettoyer les taches de nicotine, de suie et de graisse avec de l'eau et un produit de nettoyage domestique solvant de graisse, et bien sécher. Éliminer les causes de taches d'eau. Laisser sécher les taches et les brosser à sec.

L'indication! Herbol-Mattfarbe n'est pas conseillée dans des locaux humides.

COUCHE DE FINITION

Pour tous les supports ci-dessus

Sur les surfaces avec une salissure normale de nicotine, appliquer une couche épaisse et uniforme de Herbol-Mattfarbe*. Afin d'éviter les raccords, travailler de façon continue humide sur humide.
Sur les surfaces fortement salies à la nicotine et/ou surfaces présentant des taches de suie, de graisse et d'eau, appliquer une couche épaisse et uniforme de Herbol-Mattfarbe. Après séchage complet (au moins douze heures), appliquer une deuxième couche uniforme de Herbol-Mattfarbe.

* Veuillez observer les instructions de la fiche technique correspondante.

Herbodecor-IsoMatt

Peintures mates / Peintures isolantes

Etiquetage :**Classe de poison :** libre**OFSP-T N° :** 619000

Elimination des déchets : Evacuer les restes ou les matériaux périmés comme des déchets spéciaux ou les porter à un point de collection pour ce type de déchets.

Code VVS: 1620

Toutes les informations données ici correspondent à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité en ce qui concerne les instructions pour l'application ci-dessus, ces dernières sont données uniquement à titre d'exemple. Etant donné le grand nombre de subjectiles et de conditions auxquelles sont exposées l'objet à traiter, l'acheteur/l'utilisateur n'est pas libéré de son obligation de vérifier selon les règles de l'art la compatibilité de nos produits pour l'utilisation prévue et dans les conditions qui prévalent ou prévaudront. En outre, nos Conditions Générales de vente sont applicables.

Edition: mars 2002

La publication d'une nouvelle édition annule et remplace la présente.

Akzo Nobel Coatings AG
Längenbold 5
CH-6037 Root
Téléphone +41 41 455 45 00
Télécopie +41 41 455 45 90

rapide - sûr - productif

