

# SIKKENS



innen



streichen

wasser-  
verdünbarvor Frost  
schützen

## Cetol BL Decor

Dekorative Dünnschichtlasur für die Beschichtung von Holzoberflächen im Innenbereich

Anwendung	Zum Schutz und zur Gestaltung von Holz und Holzbauteilen im Innenbereich. Für Decken, Wandverkleidungen, Türen, etc.
Eigenschaften	Das Produkt ist schnell trocknend, gerucharm, leicht zu verarbeiten, mit gutem Verlauf, seidenglänzend und wasserabweisend. Die natürliche Maserung des Holzes wird durch den jeweiligen Farbton betont.
Farbtöne	Über Mischsystem, Farbtöne aus den Kollektionen Cetol Design Classic und Cetol Design Style Die Wirkung der einzelnen Lasurtöne auf verschiedene Untergründe ist unterschiedlich, deshalb stets Probebeschichtungen auf dem zu behandelnden Holz anlegen.
Glanzgrad	20-30 GU/60° Abhängig von Untergrund und Schichtstärke
Dichte	1,035 kg/l (Mittelwert)
Trockenzeiten (bei 23°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit)	Staubtrocken nach ca. 30 Minuten, griffest nach ca. 3 Stunden, überstreichbar nach ca. 6 Stunden. Inhaltsstoffreiche Hölzer und andere klimatische Bedingungen können die Trockenzeiten verändern.
Verarbeitungsbedingungen	Während der Verarbeitungs- und Trockenzeit soll ein Temperaturbereich von +8°C bis 30°C eingehalten und eine rel. Luftfeuchtigkeit von 85% nicht überschritten werden.
Verarbeitung	Streichen
Verdünnung	Das Material ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Verbrauch	Ca. 65 ml/m <sup>2</sup> entsprechend ca. 15 m <sup>2</sup> /Liter (objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln).
Produktgruppe	Acrylharzlasur (Produkt-Code: M-KH01)
Zusammensetzung gemäss VdL	Acryl- /Alkyd-Copolymer, Titandioxid, anorganische und organische Buntpigmente, Kieselsäure, Wachse, Wasser, Glykole, Glykolether, Ester, Additive, Konservierungsmittel.
Gefahrenkennzeichnung	Sicherheitsrelevante Daten und die Kennzeichnung entnehmen Sie dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt. Die Kennzeichnung ist auch auf dem Produkt-Etikett angegeben, die Hinweise sind zu beachten.
Reinigung der Werkzeuge	Sofort nach Gebrauch mit Wasser, evtl. unter Zugabe handelsüblicher Haushaltsspülmittel.
Verpackung	1 und 5 Liter
Lagerung	Lagerstabilität ca. 1 Jahr bei sachgemässer, kühler aber frostfreier Lagerung in ungeöffneter Originalverpackung. Angebrochene Gebinde gut verschliessen.

### Verarbeitungshinweise

Grundregeln	<p>Alle Beschichtungen und die erforderlichen Vorarbeiten müssen sich stets nach dem Objekt richten, d.h., sie müssen abgestimmt sein auf dessen Zustand und auf die Anforderungen, denen es ausgesetzt wird. Siehe auch VOB, Teil C, DIN 18363, Absatz 3; Maler- und Lackierarbeiten.</p> <p>Die Weiterbehandlung/Entfernung von Farbschichten wie Schleifen, Schweissen, Abbrennen etc. kann gefährlichen Staub und /oder Dampf verursachen. Arbeiten nur in gut gelüfteten Bereichen durchführen. Angemessene (Atem-) Schutzausrüstung anlegen, falls erforderlich.</p> <p>Bei einzelnen Holzarten, besonders bei Laubhölzern, kann es aufgrund natürlich vorhandener Holzinhaltsstoffe bei Verwendung von wässrigen Beschichtungsmaterialien zu Verfärbungen kommen. Diese Inhaltsstoffe können auch bei bereits vorhandenen Grund- und Zwischenbeschichtungen zu Verfärbungen in der weiteren Beschichtung führen, selbst wenn sie zunächst nicht sichtbar sind.</p>
Hinweis	<p>Anstrichmaterialien entsprechen heute einem hohen Stand der Technik. Die Haltbarkeit hängt von vielen Faktoren ab, z.B. Diese von der Art der Bewitterung, dem konstruktiven Schutz, der mechanischen Belastung und der Wahl des verarbeiteten Farbtones.</p> <p>Die Beschaffenheit des Untergrundes und die Ausführung der Anstricharbeiten müssen dem anerkannten Stand von Wissenschaft und Technik entsprechen. Für die Haltbarkeit sind rechtzeitige Pflege- und Renovierungsarbeiten notwendig. Bitte beachten Sie hierzu die jeweiligen BFS-Merkblätter, herausgegeben vom Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V. und andere entsprechende Veröffentlichungen.</p>
Untergrundvorbereitung und Grundbeschichtung	<p>Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken und frei von haftungsbeeinträchtigenden Substanzen wie z. B. Fett, Wachs oder Poliermittel sein. Die zu beschichtenden Oberflächen sind auf Eignung und Tragfähigkeit für nachfolgende Beschichtungen zu prüfen. Die Holzfeuchtigkeit bei Anwendung darf max. 15 % betragen.</p> <p>Zwischen den einzelnen Beschichtungen muss ein Zwischenschliff erfolgen. Hinweis: BFS-Merkblatt Nr. 18 beachten</p> <p>ziBegehbare Flächen unterliegen einer höheren mechanischen Belastung, Cetol BL Decor ist deshalb für diesen Anwendungsbereich nicht geeignet.</p>
Allgemeine Untergrundvorbereitung	Reinigen des Untergrundes von Verschmutzungen. Vergraute und abgewitterte Holzoberflächen bis zum tragfähigen Holzuntergrund abschleifen. Fehlstellen, Löcher und Beschädigungen mit z.B. Componex WRT* ausbessern.

Beschichtungsvarianten		
1. Erstbeschichtung		
1.1 Holz neu	Grundbeschichtung	Cetol BL Decor
		Leichter Zwischenschliff (Körnung 280)
	Zwischenbeschichtung	Cetol BL Decor
	Schlussbeschichtung	Cetol BL Decor
2. Renovierungssysteme		
2.1 Altbeschichtungen intakt	Untergrundvorbereitung	Abwaschen mit Salmiakwasser, anschleifen und mit klarem Wasser gut nachwaschen. Scharfe Kanten abrunden.
	Zwischen- und Schlussbeschichtung	1-2 Anstriche mit Cetol BL Decor
2.2 Altbeschichtungen nicht intakt	Untergrundvorbereitung	Altbeschichtungen vollständig entfernen, vergraute Holzflächen abschleifen bis auf das gesunde Holz.
	Grundbeschichtung	Cetol BL Decor
	Zwischen- und Schlussbeschichtung	1-2 Anstriche mit Cetol BL Decor
3. Überlackierung	Um eine bessere mechanische Beständigkeit zu erreichen, kann Cetol BL Decor 1-2 x mit den Klarlacken Cetol BL Varnish Mat* oder Cetol BL Varnish Satin* überarbeitet werden.	
Hinweise	Aufgrund der Thermoplastizität von wässrigen Acrylharz-Systemen, darf Cetol BL Decor nicht für die Beschichtung von Fensterrahmen und Tischen verwendet werden. Die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe sind als mögliche Beispiele zu verstehen. Aufgrund der Vielzahl von Objektbedingungen ist deren Eignung fachgerecht zu prüfen. Weitere Informationen zu den Beschichtungssystemen auf Anfrage.	

\*Bitte beachten Sie das entsprechende Technische Merkblatt.

Alle in dieser Druckschrift enthaltenen Angaben zu unseren Produkten stellen keine Beschaffenheitsangaben der Waren dar. Die Beschaffenheit, Eignung, Qualifikation und Funktion sowie der Verwendungszweck unserer Waren bestimmt sich ausschließlich nach den jeweiligen Verkaufsverträgen zugrundeliegenden Produktbeschreibungen. In jedem Fall sind branchenübliche Abweichungen zulässig, soweit nicht etwas anderes schriftlich vereinbart ist. Alle Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Für die aufgeführten Beschichtungsaufbauten und Untergründe erheben wir keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sie sind lediglich als mögliche Beispiele zu verstehen. Wegen der Vielzahl von Untergründen und Objektbedingungen wird der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf die Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen und dem jeweiligen Stand der Technik entsprechend zu verarbeiten. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.