

PITTURA CALCE BIANCO

Peinture minérale à base de chaux affiné pour intérieurs et extérieurs, avec une précise action de nettoyage.



Fiche technique

Révision 1 du 22/03/2017

Destination

Décoration intérieure et extérieure de bâtiments avec même une particulière valeur historique et artistique. Même avec une couche avec une épaisseur considérable, détient une bonne respirabilité.

Propriété

Excellente couverture
Antibactérien
Adhérence aux supports minéraux
Transpirant
Bonne résistance à la lumière

COV (Directive 2004/42/CE) (g/l)

Peintures mates pour murs et plafond intérieurs. Valeur limite UE pour ce produit (Cat.A/a): 30 g/l (2010). Ce produit contient au maximum 30 g/l.

Conditions de surface et température recommandées

Eviter applications à température ambiante inférieures à +10°C ou supérieures à +35°C et humidité relative supérieure à 80%.
Vérifier l'aptitude des surfaces par rapport au niveau d'humidité avec hygromètre .
Température du support: min. +10°C - max. +35°C. Eviter l'application sur surfaces qui causent un fort farinage si pas précédemment traitées avec des fixateurs modèle FIXODIL pour extérieur ou Acrilan 3470 pour intérieur.
ATTENTION: aérer l'ambiance pour éviter accumulation d'humidité
ATTENTION: la lavabilité maximale s'obtient après 7 -10 jours après l'application
Eliminer complètement la présence de peintures à solvant préexistantes.
Eliminer, à travers ponçage ou brossage, les éventuelles efflorescences. En présence de moisissures traiter les surface avec détergents et assainissants anti-moisissure

Recommandations

Bien mélanger le produit avant toute utilisation

Les applications ne se doivent pas effectuer sur des murs directement exposés au soleil ou en conditions de température ambiante inférieures à +5°C.

En cas de doutes, en présence de anciennes peintures de farinage o peu cohésives, évaluer la dilution du fond. Appliquer le fixateur sur une petite partie de surface et après au moins 12 heures faire le test de adhésion.

On recommande d'appliquer le produit dans des conditions climatiques favorables, car des conditions climatiques inadéquates pourraient affecter négativement les conditions de séchage en compromettant la réalisation optimale des caractéristiques esthétiques et de performance du produit.

PITTURA CALCE BIANCO

Peinture minérale à base de chaux affinée pour intérieurs et extérieurs, avec une précise action de nettoyage.



Fiche technique

Révision 1 du 22/03/2017

Cycle d'application

Murs intérieurs jamais peints avec peintures au trempé

En cas d'induits civils nouveaux, faire mûrir au moins 28 jours ($T=20^{\circ}\text{C}$ et H.R. $< 75\%$) avant d'effectuer tout type d'opération. Brossage soigneux. Enlever des parties mal ancrées, poudre ou saleté. Nivelier les imperfections avec STUCOL. Après 8 heures du dernier rasage poncer les parties rebouchées et les nettoyer soigneusement. S'assurer que le mur soit parfaitement sec. Vérifier la conformité des surfaces au niveau d'humidité avec essai d'allumette ou hygromètre. Si nécessaire, consolidation avec fixatif base eau comme ACRILAN 3470. Si le support n'a pas besoin de fixatif, on recommande également de l'humidifier, pour éviter que le mur enlève, de manière excessive, l'eau contenue dans le liant. Appliquer une première couche de produit dilué à 35-40%. Après au moins 4-6 heures appliquer une deuxième couche de produit dilué à 30-35%.

Murs intérieurs déjà peints avec peintures

Eliminer complètement les anciennes peintures synthétiques, lavables au quartz, détrempe et revêtements plastiques. Nettoyer soigneusement les surfaces de poudre ou de saleté. Avec des moisissures ou des champignons désinfecter les surfaces avec SESTRICID. Nivelier les imperfections avec STUCOL. Après 8 heures du dernier rasage poncer les parties rebouchées et les nettoyer soigneusement. S'assurer que le mur soit parfaitement sec. Vérifier la conformité des surfaces au niveau d'humidité avec essai d'allumette ou hygromètre. Si nécessaire, consolidation avec fixatif base eau comme ACRILAN 3470.

Si le support n'a pas besoin de fixatif, on recommande également de l'humidifier, pour éviter que le mur enlève de manière excessive l'eau qui est contenue dans le liant.

Appliquer une première couche de produit dilué à 35 - 40%.

Après au moins 4 - 6 heures appliquer une deuxième couche diluée à 30 - 35%.

PITTURA CALCE BIANCO

Peinture minérale à base de chaux affiné pour intérieurs et extérieurs, avec une précise action de nettoyage.



Fiche technique

Révision 1 du 22/03/2017

Cycle d'application

Murs intérieurs déjà peint avec hydro-peintures lavables

Eliminer complètement les anciennes peintures synthétiques, lavables au quartz, détrempe et revêtements plastiques. Nettoyer soigneusement les surfaces de poudre ou de saleté. Avec des moisissures ou des champignons désinfecter les surfaces avec SESTRICID. Nivelier les imperfections avec STUCOL. Après 8 heures du dernier rasage poncer les parties rebouchées et les nettoyer soigneusement. S'assurer que le mur soit parfaitement sec. Vérifier la conformité des surfaces au niveau d'humidité avec essai d'allumette ou hygromètre. Si nécessaire, consolidation avec fixatif base eau comme ACRILAN 3470.

Si le support n'a pas besoin de fixatif, On recommande également de l'humidifier, pour éviter que le mur enlève de manière excessive l'eau qui est contenue dans le liant.

Appliquer une première couche de produit dilué à 35 - 40%.

Après au moins 4 - 6 heures appliquer une deuxième couche diluée à 30 - 35%.

Murs extérieurs jamais peints

En cas d'enduits civils nouveaux faire mûrir pour au moins 28 jours (T=20°C et H.R. 75%) avant d'effectuer tout type d'opération. Brossage soigneux. Enlever parties mal ancrées, poussière et saleté. Nivelier les imperfections avec des agents de lissage adéquats. Attendre les temps de séchage et poncer les rebouchages et les nettoyer soigneusement. S'assurer que le mur soit parfaitement sec. Vérifier la conformité des surfaces au degré d'humidité avec essai d'allumette ou avec hygromètre. Si nécessaire, consolidation avec fixatif à l'eau comme ACRILAN 3470. Si le support n'a pas besoin de fixatif, on recommande également de l'humidifier, pour éviter que le mur soustraie, de manière excessive, l'eau contenue dans le liant.

Appliquer une première couche de produit dilué à 35-40%.

Après au moins 4-6 heures appliquer une deuxième couche de produit dilué à 30-35%.

Murs extérieurs déjà peints

Eliminer complètement les anciennes peintures organiques comme peintures synthétiques, lavables quartz, détrempe et revêtements plastiques. Nettoyer soigneusement les surfaces de poudre ou saleté. En présence de moisissure ou champignons désinfecter les surfaces avec SESTRICID. Liveller les imperfections avec STUCOL. Après 8 heures ponçage des parties stuquées et les nettoyer soigneusement. Vérifier que le mur soit parfaitement sec. Vérifier l'adéquation des surfaces relativement au degré d'humidité avec match test ou hygromètre. Si nécessaire consolidation avec fixateur base eau comme ACRILAN 3470. Si le support ne nécessite aucun fixateur, on recommande de toute façon de l'humidifier pour éviter que le mur soustraie de manière excessive l'eau contenue dans le produit liant.

Appliquer une première couche de produit dilué à 35 - 40%.

Après au moins 4 - 6 heures appliquer une deuxième couche de produit dilué à 30 - 35%.

PITTURA CALCE BIANCO

Peinture minérale à base de chaux affiné pour intérieurs et extérieurs, avec une précise action de nettoyage.



Fiche technique

Révision 1 du 22/03/2017

Caractéristiques et informations techniques

Données détectables à T=20°C et 60% humidité relative

Aspect en boîte Résine Couleur

Liquide. Légèrement tixotropique
-
Blanc
Blanc apt à être teint avec système tintométrique MW2

Utilisation



Pinceau

Diluant

Eau

Nettoyage des outils

Eau

Modalité d'application

PINCEAU
Diluant (% Volume) Eau 35 - 40 (1° strato) ; 30 - 35 (2° strato)

Données techniques

Polymérisation complète-jours	7 - 10	
Intervalle de recouvrement (h)	4 - 6	
Température minimale de filmation (°C)	5	
Densité de masse (kg/l)	1,20	
Contenu solide en Vol. (%)	-	
Viscosité brookfield (cP)	-	
Brillance (%)	-	Mat
Sec au toucher (h)	2	
Sec en profondeur (jours)	6 - 8	
Epaisseur du film sec (dft) recommandé (µm)	-	
Rendement théorique (mq²/ltr)	6 - 8	

Notes

Les données font référence au produit mélangé à 20°C.

PITTURA CALCE BIANCO

Peinture minérale à base de chaux affiné pour intérieurs et extérieurs, avec une précise action de nettoyage.



Fiche technique

Révision 1 du 22/03/2017

Stockage (lieu frais et sec)

12 mois en confection hermétiquement fermée, loin du froid et de sources de chaleur

Temp. au stockage (°C)

+5 ÷ +30

Taille d'unité

4 - 14 lt

Indications de sécurité

Les produits devront être traités soigneusement et on devra éviter le contact avec la peau. Les applicateurs devront suivre les lois actuellement en vigueur. Opérations comme ponçage, sablage, élimination avec flamme, etc. des anciennes couches de peinture peuvent porter à des poudres et/ou fumées dangereuses. Travailler dans des environnements bien ventilés et porter nécessairement les moyens de protection individuelle.

En Italie les Décrets 303 et 547 concernent les normes à respecter pendant les opérations d'application. Pour ultérieures informations sur les correctes élimination, stockage et manipulation du produit, prière de consulter la relative fiche technique.

Les données dans cette fiche technique ont le seul but informatif et sont produit par des épreuves de laboratoire et des expériences pratiques. De toute façon, l'entreprise n'a aucune responsabilité lorsque l'utilisation du produit n'est pas sous son direct contrôle.

Le Centre Assistenza Sestriere Vernici Srl est à disposition pour donner toutes les informations nécessaires à une correcte utilisation du produit.

Attention: le produit, envers quelques sujets particulièrement sensibles aux isothiazolinones, pourrait démontrer une légère action irritante, pourtat on recommande d'effectuer l'application avec des gants et des lunettes de protection , se lavant soigneusement les parties qui pourrait par hasard entrer en contact avec la peau.