

ALPHA REZISTO EASY CLEAN

Peinture pour parois intérieures extrêmement résistante.



Peinture pour parois intérieures, mate, extrêmement résistante. Résistante aux taches et aux liquides. Facile à nettoyer.



Schadstoffgeprüfte Baustoffe

- Prüfung auf gesundheitsrelevante Inhaltsstoffe und Emissionen
- Regelmäßige Produkt- und Prozessüberwachung
- Kontrolle der Einsatzstoffe

www.tuev-sued.de/ökologische-produktprüfung

Contrôle effectué avec le blanc

UTILISATION

Utilisation

Pour les revêtements haut de gamme de toutes les parois intérieures, comme, par exemple, les panneaux de placoplâtre, les non-tissés pour peindre, les tissus en fibres de verre, les papiers ingrain, les papiers peints recouvrables structurés et gaufrés ou les anciens revêtements stables, ainsi que les enduits et les maçonneries. Particulièrement bien adaptée pour les parois intérieures situées dans des zones sensibles à la saleté, comme, par exemple, les cuisines, les cantines, les salles à manger, etc., et particulièrement adaptée contre les liquides, comme, par exemple, le café, le coca ou le ketchup, etc.

Propriétés

Alpha Rezisto Easy Clean est une peinture pour parois intérieures, mate, facile à mettre en œuvre, qui se caractérise par une tendance au salissement extrêmement faible et qui est facile à nettoyer. La technologie Stain Shield innovante utilisée dans la peinture a pour effet (après environ 14 jours) que les saletés pénètrent nettement moins dans la surface qu'avec les peintures murales traditionnelles. Cette propriété explique également la facilité de nettoyage ; de nombreuses saletés peuvent être éliminées presque sans laisser de résidus lorsque le nettoyage est effectué rapidement. Cette peinture est donc particulièrement adaptée aux pièces soumises à de fortes sollicitations, comme, par exemple, les chambres d'enfants, les couloirs, les salles de classes ou les chambres d'hôtels. La résistance de Sikkens Rezisto Easy Clean aux produits désinfectants utilisés, par exemple, dans les hôpitaux ou les cabinets médicaux pour la désinfection des surfaces, a été testée et approuvée par l'ILF Magdeburg GmbH. Plus d'informations sur les sites www.sikkens.de, www.sikkens.at ou www.sikkens.ch.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés selon la norme DIN EN 13 300	Ribage humide de classe 1, pouvoir couvrant de classe 2 avec un rendement d'env. 9 m ² , brillance mate. Les valeurs techniques peuvent se trouver modifiées par l'ajout de pâtes de nuançage.	
Densité	env. 1,43 kg/l	
Valeur limite des COV définie par l'Union européenne	Valeur limite en UE pour ce produit (catégorie du produit A/a) : 30 g/l (2010). Ce produit contient 1 g/l de COV max.	
Teintes	teintes par le biais du système de nuançage Color-Mix (observer la fiche technique du BFS n° 25)	
Consommation	env. 110 ml/m ² par couche sur supports lisses (déterminer les divergences entre les différents bâtiments en effectuant un essai d'application). Cela correspond à un rendement d'environ 9 m ² /l ou 112,5 m ² pour un bidon de 12,5 l.	
Dilution	avec de l'eau	
Mise en œuvre	au rouleau, au pinceau ou au pistolet (Airless); bien remuer le matériau avant son application	
Application au pistolet	Pression de pulvérisation	env. 140-180 bars
	Taille des buses	0,017-0,021 pouce
	Angle de pulvérisation	40-80°
	Dilution	---
Température de mise en œuvre minimale	> 5 °C pour le support, l'air et le matériau et, pendant le séchage, avec une humidité relative de l'air max. de 85 %	
Temps de séchage à 23 °C/50 % Hr	recouvrable après env. 8 heures. L'aptitude au nettoyage définitive est obtenue après un séchage en profondeur complet d'env. 14 jours.	
Groupe de produits	GISCODE : BSW20	
Composition conformément à VdL	dispersion d'acrylate de styrène, dioxyde de titane, carbonate de calcium, diatomite, silicate d'aluminium, cire, eau, additifs, isothiazolinone	
Marquage de danger	Les données relevant de la sécurité, ainsi que le marquage, sont indiqués dans la fiche de données de sécurité en vigueur. Le marquage est également apposé sur l'étiquette du produit et les indications qui y sont mentionnées doivent être observées. Conseils aux personnes allergiques à l'isothiazolinone au numéro de téléphone : D +49 221-40067906 AT +43 810 500130	

Nettoyage des outils	Immédiatement après usage avec de l'eau, éventuellement en ajoutant un peu de produit vaisselle vendu dans le commerce.
Emballage	Blanc 5 l, 10 l*, 12,5 l Base W05 1 l, 5 l, 10 l*, 12,5 l * non disponibles en Autriche et en Suisse
Stockage	Stabilité au stockage d'env. 2 ans. Bien refermer les bidons ouverts ! Stocker au frais mais à l'abri du gel.
Élimination	Apporter au centre de recyclage uniquement des emballages entièrement vides. Éliminer les emballages contenant des restes de matériaux dans un lieu de collecte approprié. Ne jamais laisser les restes de peinture et de vernis s'écouler dans les canalisations ou les cours d'eau. Éliminer les pinceaux et rouleaux séchés avec les déchets non recyclables.
DGNB	Mention selon DGNB (société allemande pour la construction durable) Catégorie 2 Niveau de qualité 4

INFORMATIONS SUR LA MISE EN ŒUVRE

Règles de base	Tous les revêtements ainsi que les travaux préalables nécessaires doivent toujours être définis en fonction du bâtiment ; cela signifie qu'ils doivent être adaptés à son état et aux exigences auxquelles il est confronté. Voir également VOB (règlement allemand sur les adjudications de travaux de construction), partie C, norme DIN 18363, alinéa 3, Travaux de peinture et de vernissage, ainsi que la norme ÖNORM B 3430-1 Planification et exécution des travaux de peinture et de revêtement. Le traitement ultérieur et l'enlèvement des couches de peinture (par ponçage, soudage, brûlage, etc.) peuvent entraîner la formation de poussières et/ou de vapeurs dangereuses. Procéder dans la mesure du possible à un lissage des surfaces / un ponçage humide. Ces travaux ne doivent être effectués que dans des lieux bien aérés. Au besoin, porter un équipement de protection (respiratoire) approprié. Bien remuer le matériau avant son application.
Exigences générales concernant le support	Le support doit être propre, sec, stable, adhérent et ne plus présenter aucune substance pouvant entraver le pouvoir d'adhérence, comme par exemple, de la graisse, de la cire ou des produits de polissage. Il faut également vérifier l'aptitude et la stabilité des surfaces à recouvrir à supporter des revêtements ultérieurs. Enlever soigneusement les revêtements abîmés et inappropriés, puis les éliminer conformément aux prescriptions. Poncer légèrement et nettoyer les supports lisses et denses. Observer la fiche technique du BFS n° 20 !
Préparations générales du support	Nettoyer le support, enlever en particulier les saletés, la suie et les éléments farinants. Réparer les zones défectueuses, les trous et les dégradations avec un matériau de remplissage/un enduit adapté. Fluater, le cas échéant, les surfaces enduites existantes. Après avoir appliqué la couche de fond, les éventuelles zones défectueuses présentes doivent être réparées à l'aide d'un mastic approprié (par exemple, Herbol Wandspachtel Leicht* ou Herbol Schnellsachtel* ¹).

VARIANTES DE REVÊTEMENTS

Les variantes de revêtements et les supports mentionnés doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, il est nécessaire de vérifier leur adéquation de manière professionnelle. De plus amples informations sur les systèmes de revêtements peuvent être fournies sur simple demande.

Support	Couche de fond	Couche intermédiaire	Couche de finition
Crépis de ciment allongé et crépis au mortier de ciment (P II et P III), catégorie : CS II, CS III et CS IV :	Avec Alpha Barol* dilué avec de l'eau dans une proportion de 1:4 de volume. Selon le pouvoir absorbant du support, appliquer plusieurs couches humide sur humide jusqu'à saturation totale.	En règle générale, et en particulier en cas de forts contrastes ou de supports au fort pouvoir d'absorption ou aux pouvoirs d'absorption différents, appliquer une couche intermédiaire avec Alpha Rezisto Easy Clean.	Appliquer une couche régulière avec Alpha Rezisto Easy Clean. Pour éviter les traces de reprise, travailler rapidement humide sur humide.
Laisser reposer les crépis fraîchement posés et non traités entre 2 et 4 semaines au minimum, en fonction de la saison et de la température ambiante. Observer la fiche technique du BFS n° 10.			
Crépis de plâtre (P IV et P V) :	Avec Alpha Barol* dilué avec de l'eau dans une proportion de 1:4 de volume. Selon le pouvoir absorbant du support, appliquer plusieurs couches humide sur humide jusqu'à saturation totale.	En règle générale, et en particulier en cas de forts contrastes ou de supports au fort pouvoir d'absorption ou aux pouvoirs d'absorption différents, appliquer une couche intermédiaire avec Alpha Rezisto Easy Clean.	Appliquer une couche régulière avec Alpha Rezisto Easy Clean. Pour éviter les traces de reprise, travailler rapidement humide sur humide.
Observer la fiche technique du BFS n° 10.			
Panneaux de placoplâtre :	Avec Alpha Barol* dilué avec de l'eau dans une proportion de 1:4 de volume. Selon le pouvoir absorbant du support, appliquer plusieurs couches humide sur humide jusqu'à saturation totale.	En règle générale, et en particulier en cas de forts contrastes ou de supports au fort pouvoir d'absorption ou aux pouvoirs d'absorption différents, appliquer une couche intermédiaire avec Alpha Rezisto Easy Clean.	Appliquer une couche régulière avec Alpha Rezisto Easy Clean. Pour éviter les traces de reprise, travailler rapidement humide sur humide.
Remarque : sur les surfaces tendres et poncées recouvertes d'enduit, la couche de fond doit être appliquée de manière plus intense et en la faisant bien pénétrer. Sur les panneaux de placoplâtre jaunissés et/ou décolorés, appliquer une couche de fond avec Herbol Zenit Universal Isogrund* ou Herbol Polyton Absperrgrund* (Suisse). Observer la fiche technique du BFS n° 12.			
Béton et béton poreux :	Avec Alpha Barol* dilué avec de l'eau dans une proportion de 1:4 de volume. Selon le pouvoir absorbant du support, appliquer plusieurs couches humide sur humide jusqu'à saturation totale.	En règle générale, et en particulier en cas de forts contrastes ou de supports au fort pouvoir d'absorption ou aux pouvoirs d'absorption différents, appliquer une couche intermédiaire avec Alpha Rezisto Easy Clean.	Appliquer une couche régulière avec Alpha Rezisto Easy Clean. Pour éviter les traces de reprise, travailler rapidement humide sur humide.
Observer les fiches techniques du BFS n° 8 et 11.			
Briques silico-calcaires (uniquement les briques apparentes résistant au gel) :	Avec Alpha Barol* dilué avec de l'eau dans une proportion de 1:4 de volume. Selon le pouvoir absorbant du support, appliquer plusieurs couches humide sur humide jusqu'à saturation totale.	En règle générale, et en particulier en cas de forts contrastes ou de supports au fort pouvoir d'absorption ou aux pouvoirs d'absorption différents, appliquer une couche intermédiaire avec Alpha Rezisto Easy Clean.	Appliquer une couche régulière avec Alpha Rezisto Easy Clean. Pour éviter les traces de reprise, travailler rapidement humide sur humide.
La maçonnerie doit être exempte d'altérations et d'inclusions pouvant entraîner une décoloration. Les joints des murs ne doivent présenter aucune fissure, ils doivent être secs, résistants et exempts de sels et d'efflorescences. Le revêtement de finition ne doit être appliqué que 3 mois au plus tôt après la finition d'un mur en briques apparentes. Observer la fiche technique du BFS n° 2.			

Support	Couche de fond	Couche intermédiaire	Couche de finition
Anciennes couches stables (brillantes, non absorbantes) :	Sur les supports non absorbants, appliquer Alpha Primer SF*.	En règle générale, et en particulier en cas de forts contrastes ou de supports au fort pouvoir d'absorption ou aux pouvoirs d'absorption différents, appliquer une couche intermédiaire avec Alpha Rezisto Easy Clean.	Appliquer une couche régulière avec Alpha Rezisto Easy Clean. Pour éviter les traces de reprise, travailler rapidement humide sur humide.
Rendre la surface rugueuse et la dégraisser.			
Anciennes couches stables (mates, faiblement absorbantes), papiers peints et papiers ingrains adhérents et recouvrables :	Pas de prétraitement particulier, procéder directement à l'application.	En règle générale, et en particulier en cas de forts contrastes ou de supports au fort pouvoir d'absorption ou aux pouvoirs d'absorption différents, appliquer une couche intermédiaire avec Alpha Rezisto Easy Clean.	Appliquer une couche régulière avec Alpha Rezisto Easy Clean. Pour éviter les traces de reprise, travailler rapidement humide sur humide.

AUTRES INFORMATIONS

Jointes acryliques	Lors du revêtement de matériaux de jointement et d'étanchéité à base d'acrylique, des fissures et/ou des décolorations au niveau de la surface peuvent survenir en raison de la grande élasticité de ces produits. En raison également de la grande diversité des produits, il est recommandé d'effectuer ses propres tests pour évaluer l'adhérence. Pour les joints de dilatation, se référer à la fiche technique correspondante du BFS.
Améliorations	Conformément à la fiche technique du BFS n° 25, des marques au niveau de la surface sont possibles lors d'améliorations, de réparations ou de travaux ultérieurs, même en utilisant le matériau de revêtement d'origine.
Contrôle des lots	Vérifier la teinte avant la mise en œuvre. Sur des surfaces contiguës, utiliser uniquement des teintures provenant d'un même lot de fabrication.
Résistance aux produits désinfectants	La résistance du produit aux désinfectants a été testée avec des produits définis et dans des conditions contrôlées, comme la dilution et le temps d'action, conformément aux indications des fabricants des différents produits désinfectants. Toute divergence peut conduire à des résultats différents. De base, il n'est pas possible d'extrapoler les résultats à d'autres produits désinfectants. En cas d'utilisation d'autres produits désinfectants, nous recommandons d'effectuer un test d'application.
Couches de fond	Les couches de fond ne doivent en aucun cas former un film étanche et brillant sur la surface traitée. Le support doit être absorbant afin que le fond puisse bien y pénétrer. Les supports denses, étanches et non absorbants, ne doivent pas être recouverts d'une couche de fond.
Revêtement de recouvrement des fissures capillaires sur les panneaux de placoplâtre	Pour un revêtement de recouvrement des fissures capillaires sur, par exemple, des panneaux de placoplâtre, des panneaux de fibro-plâtre ou autres matériaux similaires, conforme au VOB, partie C, et à la norme DIN 18363, section 3.2.1.2, nous recommandons d'enduire KOBAN Armiera® Anstrichvlies* dans Herbol Rapid RF* ou Herbol Rapid Formel XL* (Suisse) pour obtenir un renforcement sur toute la surface. Selon les exigences et les conditions entrant en ligne de compte pour le bâtiment, la surface peut être recouverte d'une couche de finition avec toutes les peintures pour parois intérieures Sikkens.

Durabilité	Les matériaux de revêtement correspondent aujourd'hui à un niveau élevé de la technique. Leur durabilité dépend de nombreux facteurs, en particulier du type de charge mécanique et du choix de la teinte appliquée. L'état du support, ainsi que l'exécution des travaux de mise en œuvre, doivent être conformes au niveau reconnu de la science et de la technique. Pour une bonne durabilité, il est nécessaire de procéder à temps à des travaux d'entretien et de rénovation. Veuillez observer à ce sujet les fiches techniques du BFS éditées par le Bundesausschuss Farbe und Sachwertschutz e.V., ainsi que d'autres publications concernant ce sujet.
Résistance à l'abrasion humide :	La classe de ribage humide est atteinte après 28 jours, conformément à la norme DIN EN 13300.
Nettoyage	Plus vite les saletés sont éliminées de la surface, plus le nettoyage est efficace. Pour nettoyer la surface, l'idéal est d'utiliser des produits de nettoyage aqueux, incolores et non abrasifs, et un chiffon en coton doux, propre et ne peluchant pas. Avant la première utilisation, l'efficacité et la compatibilité du produit de nettoyage doivent être vérifiées à un endroit à peine visible de la surface à nettoyer. La surface à nettoyer se remet de l'élimination des salissures au bout d'une semaine environ et récupère à partir de là sa pleine aptitude au nettoyage.
Surfaces structurées	Pour obtenir une surface peu structurée, il est recommandé d'appliquer une fine couche de peinture sur les supports lisses à l'aide d'un rouleau à poils courts (< 16 mm). Selon les conditions entrant en ligne de compte pour le bâtiment, des étapes de travail supplémentaires peuvent être nécessaires pour obtenir un pouvoir couvrant suffisant.
Décolorations sur les panneaux de placoplâtre	En cas de risque d'apparition de décolorations à travers des panneaux de placoplâtre non traités, il convient d'appliquer un revêtement supplémentaire faisant office de barrage. Pour obtenir une évaluation précise, il s'est avéré utile d'appliquer des échantillons de peinture sur plusieurs largeurs de panneaux, y compris les joints et les parties enduites.
Enduisage de plaques de plâtre	Les enduits de plâtre peuvent présenter une sensibilité particulière à l'humidité. Ceci peut entraîner la formation de cloques et de gonflements et provoquer des craquelures dans les enduits. C'est la raison pour laquelle l'Association de l'industrie du plâtre et des plaques en plâtre (Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.) recommande, dans sa fiche technique «Enduisage de plaques de plâtre», d'assurer une aération suffisante et de procéder à l'application à des températures appropriées permettant un séchage rapide.

* **Veuillez consulter la fiche technique correspondante.**

¹ **Ne fait pas partie de l'assortiment suisse**

Toutes les informations contenues dans ce document et se référant à nos produits ne doivent pas être considérées comme correspondant à l'état des produits. L'état, l'aptitude, la qualification, la fonctionnalité, ainsi que l'usage prévu de nos produits sont définis exclusivement suivant des contrats de vente, sur la base des descriptions de produits. Sauf convention contraire par écrit, les divergences usuelles dans les différentes branches sont autorisées dans tous les cas. Toutes les informations correspondent à l'état actuel de la technique. Nous ne prétendons pas à l'exhaustivité des variantes de revêtements et des supports décrits, ceux-ci doivent être considérés comme des exemples possibles. En raison de la multiplicité des supports et des nombreuses conditions entrant en ligne de compte pour un bâtiment, l'acheteur / l'utilisateur n'est pas dispensé de vérifier comme il se doit et sous sa propre responsabilité, l'aptitude de nos matériaux pour l'utilisation prévue et pour les conditions précises relatives au bâtiment correspondant et de les appliquer conformément à l'état actuel de la technique. Pour le reste, nos conditions générales de vente s'appliquent. Ce document perdra sa validité à la sortie d'une prochaine édition. Les produits Sikkens ne sont destinés qu'à des applicateurs compétents.

**Akzo Nobel Deco GmbH • Am Coloneum 2 • D-50829 Köln • Tel. 0221.4006.7906 • Fax 0221.4006.7916
sikkens.de@akzonobel.com • www.sikkens.de**

**Akzo Nobel Coatings GmbH • Abergstrasse 7 • A-5161 Elixhausen • Tel. +43 810 500 130 • Fax +43 662 48989-11
sikkens.at@akzonobel.com • www.sikkens.at**

**Akzo Nobel Coatings AG • Industriestrasse 17a • CH-6203 Sempach Station • T 041 469 67 00 • F 041 469 67 01
mail@sikkens-center.ch • www.sikkens.ch**