

Permafix 040



Papier de protection autocollant

Matériau de masquage et de protection universel avec un papier kraft robuste résistant à la déchirure et une colle spéciale ménageant le support.

 Collage horizontal / vertical	 résistant à l'eau et aux solvants
 durée de l'utilisation (sans résidus de colle)	 Grammage

Description du produit

Papier de protection autocollant

Propriétés

- Recouvrement aisé et efficace
- Pour la protection de divers éléments de construction
- Pose horizontale et verticale
- Résistant aux solvants et à l'eau

Caractéristiques techniques

Support	Papier kraft brun naturel
Adhésif	Polyacrylate spécial, à base d'eau, exempt de solvants
Grammage	50 g/m ²
Épaisseur du papier / avec adhésif	67 µm
Adhésivité sur verre	30 cN / 25mm
Résistance à la traction	58 N / 12mm
Couleur	Brun

Conditionnement

N° d'art.	218662	218663	218664		
Largeur	75 mm	150 mm	225 mm		
Longueur	50 m	50 m	50 m		
Rouleaux/carton	24	12	12		

Conservation

Stocker dans un endroit à l'abri de la chaleur et du gel, de préférence à des températures comprises entre 18 °C et 21 °C et à une humidité relative de l'air de 65%. Veillez à ne pas exposer les rubans adhésifs aux rayons UV directs.

Conserver de préférence dans un endroit propre et exempt de saleté, à l'écart d'objets coupants ou anguleux afin d'éviter d'endommager les rubans.

Le stockage prolongé des rubans dans des voitures peut affecter leur qualité.

Remarques

Les surfaces d'adhérence doivent être propres, sèches, exemptes d'agents de séparation et résistantes à la déformation. La poussière, les graisses, les huiles, ainsi que les pièces mobiles doivent être éliminées. Faire attention sur les surfaces huilées! L'application sur l'aluminium anodisé n'est pas recommandée. Ces données correspondent à l'état actuel du développement. Elles ne prétendent pas être complètes. Une mise en oeuvre appropriée et donc réussie des produits n'est pas soumise à notre contrôle. Nous ne pouvons donc garantir que la qualité des produits, mais pas leur mise en oeuvre. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'aptitude de nos produits pour les objectifs qu'il poursuit. Des essais préliminaires sont recommandés.